



验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AC164

样品名称:	字工艺中国。中界面别(B) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Sample Name	
受检单位:	北京奋飞伟业建筑材料有限责任公司
Client	36226286286
检验类别:	TO THE TANK
THE PERSON	中国的1000年,抽样检验 1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,
Test Type	

国家》建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

150002283

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AC164 第1页共2页 产品名称 界面剂 检验类别 抽样检验 受检单位 北京奋飞伟业建筑材料有限责任公司 生产日期 生产单位 北京奋飞伟业建筑材料有限责任公司 规格型号 液状 抽样地点 企业成品库房 商 标 抽样人 陈嘉宇 王明轩 等 级 抽样日期 2016年02月02日 抽样数量 20kg 夜态, 无分层 样品状态 抽样基数 5t 抽样单位 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 检验依据 IC/T 907-2002《混凝土界面处理剂》 检验项目 1. 拉伸粘结强度 (未处理, 14d、浸水处理) *经检验, 抽检样品的拉伸粘结强度(未处理, 14d、浸水处理)的 检验结果符合标准 JC/T 907-2002 中 I型的技术指标要求。* 检验结论 签发日期: 2016年03月20日 (检验测试章) 备注: (此处空句)

验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

和 核: 水

邮编: 100024

编制: 3人士士

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Waterial Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AC164

第2页共2页

序号	检验项目			标准要求 (1型)	检验结果	单项结论
拉伸粘 1 结强度 /MPa	44000 B - 2000 B	未处理	14d	≥0.6	0.8	合格
	COESCOCIO-VIII PO	浸水	处理	≥0.5	0.5	合格

(以下空白)

备注: 配比: 液体: 水泥: 砂子=1: 2: 2。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024