

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC111

样品名称:	抗裂抹面砂浆
Sample Name	व्यक्तिया स्थापित स्थापित
受检单位:	吉林卓居装饰材料有限公司
检验类别:	型式检验
Test Type	THE PERSONAL PROPERTY.

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC111 第1页共2页 产品名称 抗裂抹面砂浆 检验类别 型式检验 受检单位 吉林卓居装饰材料有限公司 生产日期 生产单位 吉林卓居装饰材料有限公司 规格型号 干粉型 抽样地点 企业成品库房 商 标 抽样人 孙士杰 陈嘉宇 等 级 2016年01月06日 抽样日期 抽样数量 10kg 样品状态 粉状, 无结块 抽样基数 5t 抽样单位 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 检验依据 JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 检验项目 1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 2. 柔韧性 3. 可操作时间 *经检验, 抽检样品所检项目的检验结果符合标准 JG 149-2003 中抹面 胶浆的技术指标要求。* 检验结论 签发日期: 2016年02月21日 (检验测试章)

备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编:

100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC111

第2页 共2页

EUL, In			カンス ハンス				
序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论		
	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格			
7966	拉伸粘接强度 1 (与膨胀聚苯板) /MPa	林林	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格		
		对冻融	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格		
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	€3.0	2.9	合格		
3	可操作时间/h		1.5~4.0	2.0	合格		

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m³。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼