



检

验

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC011

样品名称: 外墙柔性腻子

Sample Name

受检单位: 廊坊市拓捷建筑材料有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC011

第1页共2页

94749	是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一					
2555	签发日期: 2015年05月28日					
检验结论			A PARTY	码。		
	经检验,抽检样品所检项目的检验结果符合标准 JG/T 157-2009 中柔性 (R) 的技术指标要求。					
STATE OF THE PARTY	8. 耐碱性	5. 打磨性 9. 粘结强度		7. 耐水和膜柔韧性		
检验项目	1. 容器中状态 4. 初期干燥抗裂性	2. 施工性		前(表干)		
检验依据	JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》					
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
样品状态	粉状, 无结块	2555日神株春	数 5t	路路路		
抽样日期	2015年04月13日	抽样数	量 20kg	新 级		
抽样人	除嘉宇、张攀	招說	级			
抽样地点	企业成品库房	والمراجعة	を記	FRISH		
生产单位	廊坊市拓捷建筑材料有图	聚公司 规格型	号一千粉	新記程		
受检单位	廊坊市拓捷建筑材料有限	医公司 生产日	東岩	经结婚		
产品名称	外墙柔性腻子	大品人人。检验类	别。型式	检验了		

批 准:

制:

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC011

第2页共2页

序号	检验		标准要求 [柔性(R)]	检验结果	单项结论
超	容器中状态		无结块、均匀	无结块、均匀	
127			刮涂无障碍	刮涂无障碍	2 Mary 1
	干燥时间 (表干) /h		5 555		合格
	初期干燥抗 单道施工厚度 裂性 (6h) ≤1.5mm 的产品		1mm 无裂纹	1mm 无裂绞	
136			手工可打磨	手工可打磨	2000年
	吸水量/ (g/10min)		\$2.0		2000
器	耐水性 (96h)		元	元 _{异常}	
283	村藏性(48h)		元 异常。	泛异常	
	粘结强度 /MPa	标准状态	≥0.60	0.81	合格品
路路		冻融循环 (5次)	≥0.40	0.62	合格公
10	腻子膜柔韧性		直径50mm, 无裂纹	直径 50mm, 无裂纹	100

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.40。