



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW002

样品名称: 粉刷石膏底层
Sample Name

委托单位: 北京志诚申发建材厂
Client

检验类别: 委托检验
Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW002

第1页共2页

T.P.SM J(T)	0.). 201 110/11/002	PHATAMA	TAPTAMP		
样品名称	粉刷石膏底层	检验类别	委托检验		
委托单位	北京志诚中发建材厂	高高	語語		
生产单位	北京志诚申发建材厂	等。级			
生产日期		样品编号	路路網		
来样日期	2014年10月08日	规格型号	是		
样品数量	20kg 20kg 20kg 20kg 20kg 20kg 20kg 20kg	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	GB/T 28627-2012《抹灰石膏》				
检验项目	1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度				
检验结论	*经检验,送检样品的抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度的检验结果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指标要求。*				
		日期: 2014年1 (检验》)	T Tologian Tologian		
备注:(此处					
and the second second		A Company of the Comp	area a result of the second		

批准:



编制:



### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW002

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
	抗折强度/MPa	≥2.0	2.8	合格品
2	抗压强度/MPa	34.0	6.2	200 A
	拉伸粘结强度/MPa	>0.4	0.4	

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.40。