



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407BW009

样品名称:	真石漆	핤
Sample Name		
委托单位: Client	北京宝利家涂料有限公司	
检验类别:	委托检验	
Test Type		

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407BW009

第1页共3页

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		to be a seed to be a selected to be a selected to be	HE WITH THE THE THE
样品名称	真石漆	检验类别	委托检验
委托单位	北京宝利家涂料有限公司	商标	宝利家
生产单位	北京宝利家涂料有限公司	等 级	可能的时间
生产日期	建筑水 加速	样品编号	
来样日期	2014年07月14日	规格型号	W型
样品数量	10kg	样品状态	无结块膏状
检验依据	JG/T 24-2000《合成树脂乳液砂墨	是状建筑涂料》	
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 4. 涂料热贮存稳定性 5. 初期 7. 耐碱性 8. 耐冲击性 9. 治 11. 耐沾污性 12. 粘结强度	干燥抗裂性 6. m 余层耐温变性 10	- 燥时间
检验结论	*经检验,送检样品所检项目型(外用)的技术指标要求。*	的检验结果符合标》 签发日期: 2014	工程 数率
把链	1995年8月19日8	THE DIT ALITED THE	检验测试章)

备注: (此处空白)

批

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407BW009

第2页共3页

序号	检验项目	标准要求 W型(外用)	检验结果	单项结论
1	容器中状态	搅拌后无结块, 呈均匀状态	搅拌后无结块, 呈均匀状态	符合
2	施工性	喷涂无困难	喷涂无困难	符合
3	涂料低温贮存稳定性	3次试验后,无结块、 凝聚及组成物的变化	无结块、凝聚及 组成物的变化	符合
4	涂料热贮存稳定性	1个月试验后,无结块、霉变、凝聚及组成物的变化	无结块、霉变、 凝聚及组成物的 变化	符合
5	初期干燥抗裂性	无裂纹	无裂纹	符合
6	干燥时间 (表干), h	≼4		合格
7	耐碱性	96h 涂层无起鼓、开 裂、剥落,与未浸泡 部分相比,允许颜色 轻微变化	96h 涂层无起鼓、 开裂、无剥落, 无变色	符合
8	耐冲击性	涂层无裂纹、剥落及 明显变形	涂层无裂纹、剥 落、无明显变形	符合
9	涂层耐温变性	10次涂层无粉化、开 裂、剥落、起鼓,与 标准板相比,允许颜 色轻微变化	涂层无粉化、开 裂、剥落、起鼓, 无变色	符合

备注:(此处空白)

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407BW009

第3页共3页

序号	检验项目		标准要求 W型(外用)	检验结果	单项结论
10	耐水性		96h 涂层无起鼓、开裂、剥落,与未浸泡部分相比,允许颜色轻微变化	96h 涂层无起鼓、 无开裂、无剥落, 无变色	符合
11	耐沾污性		5次循环试验后, ≤2级	2级	合格
12	粘结强 度,MPa	标准状态	>0.70	0.83	合格
		浸水后	≥0.50	0.61	合格
13	耐人工老化性(500h)		涂层无开裂、起鼓、 剥落,粉化0级,变 色≤1级	涂层无开裂、起鼓、剥落,粉化0级,变色1级	合格

(以下空白)

备注:(此处空白)