

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AC214G1

如明明以和明明

 样品名称:
 砌筑砂浆(连锁砌块专用)

 Sample Name
 北京博奥宏达科贸有限责任公司

 Client
 抽样检验

 Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AC214G1

工,口,用,口(1	100.): 201401AC214G1	ALD PLAC	第1页共2页		
产品名称	砌筑砂浆 (连锁砌块专用)	检验类别	抽样检验		
受检单位	北京博奥宏达科贸有限责任公司	生产日期	2014年01月04日		
生产单位	北京博奥宏达科贸有限责任公司	规格型号	干粉型		
抽样地点	企业成品库房	商标	宏奥		
抽样人	王明轩 苏亮	等级	DM M7.5		
抽样日期	2014年01月12日	抽样数量	20kg		
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	5t		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》				
检验项目	1. 保水率 2.28d 抗压强度				
检验结论	*经检验,抽检样品的保水率、28d 抗压强度的检验结果符合标准GB/T 25181-2010 中干混砌筑砂浆-普通砌筑砂浆 M7.5 的技术指标要求。				
超超	签发日期: 2014年03月09日				
H2246	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □				

备注: (此处空白)

准:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AC214G1

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (千混砌筑砂 浆-普通砌筑砂 浆 M7.5)	检验结果	单项结论
	保水率/%	>88	88	合格
2	28d 抗压强度/MPa	≥7.5	8.1	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.13。



电话: 010-51164723 曲