

存档



150002283084

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW336

样品名称: 混凝土路缘石

Sample Name

委托单位: 三河市春霞达丰建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW336

第 1 页 共 2 页

样品名称	混凝土路缘石	检验类别	委托检验
委托单位	三河市春霞达丰建材有限公司	商 标	—
生产单位	三河市春霞达丰建材有限公司	等 级	C _c 30
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2016 年 03 月 18 日	规格型号	500 mm×300 mm×100mm
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	JC 899-2002 《混凝土路缘石》		
检验项目	1. 抗压强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的抗压强度的检验结果符合标准 JC 899-2002 中抗压强度等级 C_c30 的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2016 年 04 月 01 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW336

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
		平均值	单块 最小值	平均值	单块 最小值	
1	抗压强度/MPa (抗压强度等级 C ₃₀)	≥30.0	≥24.0	34.2	33.0	合格
(以下空白)						
备注: (此处空白)						

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry