

# 检验报告

中心编号(No.): 201501AW132

样品名称: 砌筑砂浆
Sample Name

委托单位: 北京金兴国科技发展有限公司
Client

检验类别: 委托检验
Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心细亏(NO.): 201301AW132			为一块一块一块	
样品名和	你 网络砂浆 5000000000000000000000000000000000000	检验类别	委托检验	
委托单位	立 北京金兴国科技发展有限公司	商标	路路號	
生产单位	立 北京金兴国科技发展有限公司	等级	認能觀	
生产日其	REGERENCE PROPERTY OF THE PROP	样品编号		
来样日其	期 2015年01月06日	规格型号	手粉型	
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块	
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》			
检验项目	1. 保水率 2. 凝结时间 -3.28d 抗压强度			
*经检验,送检样品的保水率、凝结时间、28d 抗压强度的符合标准 GB/T 25181-2010 中干混砌筑砂浆-普通砌筑砂浆 M5 标要求。*				
10000		TO COLOR	25	

备注: (此处空白)

准: 批

核: 7岁;

编

签发日期: 2015年03月06日

(检验测试章)





电话: 010-51164723

邮编: 100024

#### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW132

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (干混砌筑砂浆- 普通砌筑砂浆 M5)	检验结果	单项结论
	保水率/%	\$	20	含格
2	凝结时间/h	3-9	4.5	合格
3	28d 抗压强度/MPa	≥5.0	7.0	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.13.