



检

验

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW205

样品名称: 一个一个干混砌筑砂浆

Sample Name

委托单位: 北京奋飞伟业建筑材料有限责任公司

Client

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW205

中心拥写口	NO.J: 201303AW203	TOTA	男 1	贝兴之贝	
样品名称	干混砌筑砂浆	检验类	别	委托检验	
委托单位	北京奋飞伟业建筑材料有限责任公司	商	标	超超	
生产单位	北京奋飞伟业建筑材料有限责任公司	等。	级	DM M7.5	
生产日期		样品编	号		
来样日期	2015年 03 月 09 日	规格型	号	子》型。22	
样品数量	20kg 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	样品状	态	粉状,无结块	
检验依据	GB/T-25181-2010《预拌砂浆》				
检验项目	1. 保水率 2. 凝结时间 3.28d 抗压强度				
检验结论	*经检验,送检样品的保水率、凝结符合标准 GB/T 25181-2010 申干混砌筑指标要求。*		The second		
遊說	第13条]: 2015 4	F Ø	月05日	
部語		人(检	验测	试章)	
备注:(此处					

批 准:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW205

第2页共2页

景泉	检验项目	标准要求 (千混砌筑砂浆- 普通砌筑砂浆 M7.5)	检验结果	单项结论
認	保水率/%	88	89	
懿	凝结时间/h		4.0	
弱	28d 抗压强度/MPa		8:2	

(以下空白)

备注:配比:粉:水=1:0.16。