

存档



2012003084M



(2012)建材质监认字(24号)

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AW008

DMTC

样品名称: A 级水泥发泡保温板

Sample Name

委托单位: 达孜县立兴工贸有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

(2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AW008

第 1 页 共 2 页

样品名称	A 级水泥发泡保温板	检验类别	委托检验
委托单位	达孜县立兴工贸有限公司	商 标	—
生产单位	达孜县立兴工贸有限公司	等 级	A1 级
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2013 年 04 月 08 日	规格型号	(600×300×200) mm
样品数量	20 块	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	JC/T 1062-2007《泡沫混凝土砌块》 GB 8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	1. 干表观密度 2. 导热系数 3. 立方体抗压强度 4. 燃烧性能		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的干表观密度、导热系数的检验结果符合标准 JC/T 1062-2007 中 B03 级的技术指标要求; 燃烧性能的检验结果符合标准 GB 8624-2006 中 A1 级技术指标要求; 依据标准 JC/T 1062-2007 进行检验, 立方体抗压强度的检验结果见第 2 页。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2013 年 05 月 02 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AW008

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求		检验结果		单项结论
1	干表观密度/(kg/m ³)		≤330 (B03 级)		190		合格
2	导热系数(干态) / [W/(m·K)]		≤0.08 (B03 级)		0.058 (平均温度: 25.00℃)		合格
3	立方体抗压强度/MPa		平均值	单组 最小值	平均值	单组 最小值	——
			——	——	0.40	0.38	
4	燃烧性能 (A1级)	温升/℃	≤30		3		合格
		质量损失率/%	≤50		10		合格
		持续燃烧时间/s	0		0		合格
		总热值/(MJ/kg)	≤2.0		1.12		合格
(以下空白)							
备注: (此处空白)							

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

说 明

Notice

- 1、本报告无中心“检测测试章”和骑缝章无效。
This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无“批准、审核、编制”签字无效。
This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。
This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。
Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。
The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网络底纹。
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式：

地址 (Address)：北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code)：100024

电话 (Tel)：(010) 51164723 51164718

传真 (Fax)：(010) 51164723 51164718

网址 (Web)： <http://www.dmtc.org.cn/>

电子邮箱 (E-mail)： sj13146197542@126.com

