

語灣

2012003084M

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501DW131

样品名称: 托斯卡外墙硅藻泥

Sample Name

委托单位: 北京南极海新材料股份有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501DW131

第1页共2页

1.0540-2(1	No.): 201501DW131	大人のイスの第	1页共2页			
样品名称	托斯卡外墙硅藻泥	检验类别	委托检验			
委托单位	北京南极海新材料股份有限公司	商标	南极海			
生产单位	北京南极海新材料股份有限公司	等级				
生产日期	野鸡鸡鸡	样品编号				
来样日期	2015年01月16日	规格型号				
样品数量	20kg+3kg	样品状态	粉料+乳液			
检验依据	GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》					
检验项目	1. 燃烧性能等级。2.50年2.50年2.50年2.50年2.50年2.50年2.50年2.50年					
检验结论	*经检验,送检样品的燃烧水 8624-2012 中平板状建筑材料及制品要求。*	的燃烧性能等级	2结果符合标准 G A(A1)级的技术指 015 年 03 月 18 日			

批准:

W/J

审核:了经中

编制:

事



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501DW131

第2页共2页

MACH	TAUT	COPI AUTA DALAGO AG		77.77.77	
序号	路到	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
能等	韶	炉内温升℃	≤30	22.12	合格
	燃烧性 能等级	质量损失率/%	≤50	25.55	合格
	A (A1)	持续燃烧时间/s	開館		合格
	語	总热值/(MJ/kg)	€2.0	0.9	合格

(以下空白)

备注: (1)配比: 粉:乳液:水=1.0:0.08:0.36;

(2)燃烧性能等级试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能 作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

电话: 010-51164723

邮编: 100024