

20120030841

# 检验报

### TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC292

样品名称:

耐水腻子粉

Sample Name

受检单位: 北京立异创新科贸有限公司

Client


检验类别:

抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

### TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC292

第1页共2页

	*经检验, 抽检样品的初期干燥抗裂性(3h)、粘结强度的检验结果符合标准JG/T 298-2010 中耐水型(N)的技术指标要求。**(签发日期: 2015 年 03 月 22 日(检验测试章)					
检验结论						
检验项目	1. 初期干燥抗裂性(3h) 2. 粘结强度					
检验依据	JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》					
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	经经验			
抽样日期	2015年01月27日	抽样数量	20kg			
抽样人	主明轩 八條萬字 7 1 1 7 1	等级				
抽样地点	企业成品库房	3.4.2.商品				
生产单位	北京立异创新科贸有限公司	规格型号	13.00 TO 15.00 TO 15.			
受检单位	北京立异创新科贸有限公司	生产日期				
产品名称	対水臓手数もとようなような	检验类别	<b>一种样检验</b>			

批准:



### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

### TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC292

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 [耐水型(N)]	检验结果	单项结论
	初期干燥抗裂性(3h)		記録録	无裂纹	
		标准状态	>0.50	0.76	
路	料结强度,MPa	浸水局	>0.30	0.58	

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.40。