



验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AC177

样品名称:

改性聚氨酯复合保温板

Sample Name

受检单位: 北京隆旺达新型保温建材有限公司

Client

检验类别:

抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AC177

第1页共4页

抽样 人 王明轩 张攀 等 级 B <sub>1</sub> 级 抽样日期 2015年107月21日 抽样数量 20块 抽样品状态 块状,外观完好 抽样基数 20m³ 抽样单位 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 检验依据 Q/FSLWD 0001-2013《聚氨酯复合板》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 1. 外观 2. 密度 3. 吸水率 4. 压缩性能 5. 导热系统 6. 机赶强度 7. 尺寸稳定性 8. 弯曲变形 9. 放射性(放射性比活度 10. 燃烧性能等级 *经检验, 抽检样品的外观、密度、吸水率、压缩性能、导热系统 抗掉强度、尺寸稳定性、弯曲变形、放射性(放射性比活度)的检验经 符合标准 Q/FSLWD 0001-2013 的技术指标要求;燃烧性能等级的检验经 符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B <sub>1</sub> (C) 级难燃材料 (制度 的技术指标要求。*	受检单位 北京隆旺达新型保温建材有限公司 生产日期 2015年05月	0 - 2 - 1	CTOOK BOTTON	TOUTH	75 1 24 21 75		
生产单位 北京隆旺达新型保温建材有限公司 规格型号 芯材 1200 mm×600 mm×40 m	生产单位 北京隆旺达新型保温建材有限公司 规格型号 芯材 1200 mm×600 mm×40 m 标 金业成品库房 商 标 第 级 B <sub>1</sub> 级 抽样日期 2015年107月21日 抽样数量 20块 抽样基数 20m³ 抽样单位 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 检验依据 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 1. 外观 2. 密度 3. 吸水率 4. 压缩性能 5. 导热系 6. 机拉强度 7. 尺寸稳定性 8. 弯曲变形 9. 放射性(放射性比活质10. 燃烧性能等级 *经检验,抽检样品的外观、密度、吸水率、压缩性能、导热系抗掉强度、尺寸稳定性、弯曲变形、放射性(放射性比活度)的检验符合标准 G/FSLWD 0001-2013 的技术指标要求:燃烧性能等级的检验符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B <sub>1</sub> (C) 级难燃材料(制的技术指标要求。*	产品名称	改性聚氨酯复合保温板	检验类别	抽样检验 2000		
生产单位 北京隆旺迈斯型保温建材有限公司 规格型号 1200 mm×600 mm×40 mm×40 mm	生产单位 北京隆旺达斯型保温建材有限公司 规格型号 1200 mm×600 mm×40	受检单位	北京隆旺达新型保温建材有限公司	生产日期	2015年05月		
抽样人 王明轩 张攀 等 级 B1级 抽样为量 20块 抽样日期 2015年107月21日 抽样数量 20块 抽样基数 20m³ 抽样单位 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 检验依据 Q/FSLWD 0001-2013《聚氨酯复合板》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 1. 外观 2. 密度 3. 吸水率 4. 压缩性能 5. 导热系统 6. 杭拉强度 7. 尺寸稳定性 8. 弯曲变形 9. 放射性 (放射性比活度 10. 燃烧性能等级 *经检验, 抽检样品的外观、密度、吸水率、压缩性能、导热系统 抗拉强度、尺寸稳定性、弯曲变形、放射性 (放射性比活度)的检验经符合标准 Q/FSLWD 0001-2013的技术指标要求;燃烧性能等级的检验经符合标准 GB 8624-2012中平板状建筑材料 B1 (C) 级难燃材料 (制品的技术指标要求。*	抽样人 王明轩 张攀 第 级 B <sub>1</sub> 级 抽样日期 2015年107月21日 抽样数量 20块 抽样基数 20m³ 抽样单位 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 检验依据 Q/FSLWD 0001-2013《聚氨酯复合板》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 1. 升观 2. 密度 3. 吸水率 4. 压缩性能 5. 导热系6. 机柱强度 7. 尺寸稳定性 8.弯曲变形 9. 放射性 (放射性比活度 10. 燃烧性能等级 *经检验,抽检样品的外观、密度、吸水率、压缩性能、导热系抗柱强度、尺寸稳定性、弯曲变形、放射性(放射性比活度)的检验符合标准 Q/FSLWD 0001-2013 的技术指标要求: 燃烧性能等级的检验符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B <sub>1</sub> (C) 级难燃材料 (制的技术指标要求。*	生产单位	北京隆旺达新型保温建材有限公司	规格型号	芯材 1200 mm×600 mm×40mm		
抽样日期 2015 年107 月 21 日 抽样数量 20 块	抽样日期 2015 年107月 21 日 抽样数量 20 块	抽样地点	企业成品库房	商标	認認論		
样品状态 块状,外观完好 抽样基数 20m³ 抽样单位 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 检验依据 Q/FSLWD 0001-2013《聚氨酯复合板》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 1. 外观 2. 密度 3. 吸水率 4. 压缩性能 5. 导热系统检验项目 6. 杭拉强度 7. 尺寸稳定性 8.弯曲变形 9. 放射性 (放射性比活度 10. 燃烧性能等级 *经检验,抽检样品的外观、密度、吸水率、压缩性能、导热系统抗掉强度、尺寸稳定性、弯曲变形、放射性 (放射性比活度) 的检验统符合标准 Q/FSLWD 0001-2013 的技术指标要求;燃烧性能等级的检验统符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B1 (C) 级难燃材料 (制。的技术指标要求。*	样品状态 块状,外观完好 抽样基数 20m³ 抽样单位 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 检验依据 Q/FSLWD 0001-2013《聚氨酯复合板》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 1. 外观 2. 密度 3. 吸水率 4. 压缩性能 5. 导热系 6. 抗拉强度 7. 尺寸稳定性 8.弯曲变形 9. 放射性(放射性比活度) 10. 燃烧性能等级 *经检验,抽检样品的外观、密度、吸水率、压缩性能、导热系 抗掉强度、尺寸稳定性、弯曲变形、放射性(放射性比活度) 的检验符合标准 Q/FSLWD 0001-2013 的技术指标要求:燃烧性能等级的检验符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B <sub>1</sub> (C) 级堆燃材料 (制的技术指标要求。*	抽样人	1945年第一日日本	等级	BREFERE		
抽样单位 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 检验依据 Q/FSLWD 0001-2013《聚氨酯复合板》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 1. 外观 2. 密度 3. 吸水率 4. 压缩性能 5. 导热系统 6. 机拉强度 7. 尺寸稳定性 8.弯曲变形 9. 放射性 (放射性比活度 10. 燃烧性能等级 *经检验, 抽检样品的外观、密度、吸水率、压缩性能、导热系统 抗掉强度、尺寸稳定性、弯曲变形、放射性 (放射性比活度) 的检验经符合标准 Q/FSLWD 0001-2013 的技术指标要求; 燃烧性能等级的检验经符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B1 (C) 级难燃材料 (制品的技术指标要求。*	抽样单位 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 检验依据 Q/FSLWD 0001-2013《聚氨酯复合板》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 1. 外观 2. 密度 3. 吸水率 4. 压缩性能 5. 导热系检验项目 6. 抗拉强度 7. 尺寸稳定性 8.弯曲变形 9. 放射性 (放射性比活度 10. 燃烧性能等级 *经检验, 抽检样品的外观、密度、吸水率、压缩性能、导热系抗拉强度、尺寸稳定性、弯曲变形、放射性 (放射性比活度)的检验符合标准 Q/FSLWD 0001-2013 的技术指标要求:燃烧性能等级的检验符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B1 (C) 级难燃材料 (制的技术指标要求。*	抽样日期	2015年07月21日	抽样数量	20块700000		
检验依据 Q/FSLWD 0001-2013《聚氨酯复合板》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 1. 外观 2. 密度 3. 吸水率 4. 压缩性能 5. 导热系数检验项目 6. 杭拉强度 7. 尺寸稳定性 8.弯曲变形 9. 放射性(放射性比活度 10. 燃烧性能等级 *经检验,抽检样品的外观、密度、吸水率、压缩性能、导热系数抗掉强度、尺寸稳定性、弯曲变形、放射性(放射性比活度)的检验级符合标准 Q/FSLWD 0001-2013 的技术指标要求:燃烧性能等级的检验经符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B <sub>1</sub> (C) 级难燃材料(制品的技术指标要求。*	检验依据 Q/FSLWD 0001-2013《聚氨酯复合板》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 1. 外观 2. 密度 3. 吸水率 4. 压缩性能 5. 导热系 6. 杭拉强度 7. 尺寸稳定性 8.弯曲变形 9. 放射性(放射性比活度 10. 燃烧性能等级 *经检验, 抽检样品的外观、密度、吸水率、压缩性能、导热系 抗掉强度、尺寸稳定性、弯曲变形、放射性(放射性比活度)的检验 符合标准 Q/FSLWD 0001-2013 的技术指标要求:燃烧性能等级的检验 符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B <sub>1</sub> (C) 级难燃材料(制 的技术指标要求。*	样品状态	块状,外观完好一个	抽样基数	20m³		
位置	位置	抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验项目 6. 机拉强度 7. 尺寸稳定性 8.弯曲变形 9. 放射性(放射性比活度 10. 燃烧性能等级 *经检验, 抽检样品的外观、密度、吸水率、压缩性能、导热系统抗掉强度、尺寸稳定性、弯曲变形、放射性(放射性比活度)的检验经符合标准 Q/FSLWD 0001-2013 的技术指标要求; 燃烧性能等级的检验经符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B <sub>1</sub> (C) 级难燃材料(制品的技术指标要求。*	检验项目 6. 抗拉强度 7. 尺寸稳定性 8.弯曲变形 9. 放射性(放射性比活度 10. 燃烧性能等级 *经检验, 抽检样品的外观、密度、吸水率、压缩性能、导热系抗掉强度、尺寸稳定性、弯曲变形、放射性(放射性比活度)的检验符合标准 Q/FSLWD 0001-2013 的技术指标要求: 燃烧性能等级的检验符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B <sub>1</sub> (C) 级难燃材料 (制的技术指标要求。*	检验依据	하나 사람들은 그래요 이 가입니다. 이 집에 나는 이 사람이 되었다면 이 경험 얼마나 되었다면 하는데 그리다면 그리고 그 모든데 모든데 되었다. 그리고 있다.				
抗掉强度、尺寸稳定性、弯曲变形、放射性(放射性比活度)的检验经符合标准 Q/FSLWD 0001-2013 的技术指标要求; 燃烧性能等级的检验经检验结论 符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B <sub>1</sub> (C) 级难燃材料 (制品的技术指标要求。*	抗掉强度、尺寸稳定性、弯曲变形、放射性(放射性比活度)的检验符合标准 Q/FSLWD 0001-2013 的技术指标要求: 燃烧性能等级的检验检验结论 符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B <sub>1</sub> (C) 级难燃材料 (制的技术指标要求。*  签发日期: 2015 年 10 月 08 日 (检验测试章)	检验项目	6. 抗拉强度 7. 尺寸稳定性 8.弯曲	The state of the s			
ちずいち ゴマカルサウム ずいち エリわ エピカム サカム はな 右ずいる 工作性 ふり	22500000000000000000000000000000000000	检验结论	*经检验, 抽检样品的外观、密度、吸水率、压缩性能、导热系数、抗掉强度、尺寸稳定性、弯曲变形、放射性(放射性比活度)的检验结果符合标准 Q/FSLWD 0001-2013 的技术指标要求;燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B <sub>1</sub> (C) 级难燃材料 (制品)的技术指标要求。*				
プラスクレスやエスクラスククスククススクスを受測試章とクス	PARTAIR ARTHUR A	語路	( <b>安全</b> )	日期: 2015	年10月08日		
	备注:《此处室自》中工子中工子中工中工中工一个一个新规则设置的"工台	327.50	4545454545454	12-5-1	检验测试章)		

批准:

核: 34次

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AC177

第2页共4页

序号	检验项目		检验项目		单项 结论
			聚氨酯复合板表面 光滑,平正,无明 显粗糙缺陷,污痕、 裂痕、碎片、挠曲, 缺角,缺棱	聚氨酯复合板表面光滑,平正,无明显粗糙缺陷,污痕、裂痕、碎片、挠曲,缺角,缺棱	1448149 1478948
2	路	密度/(kg/m³)	≥35	40.0	合格
33		吸水率/%	444 BAD	25266	合格
283		压缩性能/kPa	≥150	182	合格
	芯。林	导热系数/[W/(m·K)]	≤0.024	0.023(平均温度 25.00°C)	
6		抗拉强度/MPa	25 ≥0.10 0 2	253,0143.55	合格
路路	路	尺寸稳定性/% (70±2°C)	1000	0.87	合格
8	200	弯曲变形/mm	6.5 3 3 4	<b>花边</b>	合格
	なが	放射性比活度)	内照射指数 (I <sub>Ra</sub> ) ≤1.0	32.0.02 32.002 32.0	合格
	路		外照射指数 (Iγ) ≤1.3		280 280

备注: (1) 密度依据标准 GB/T 6343-2009 规定的试验方法进行检验;

- (2) 吸水率依据标准 GB/T8810-2005 规定的试验方法进行检验;
- (3) 压缩性能依据标准 GB/T 8813-2008 规定的试验方法进行检验:
- (4) 导热系数依据标准 GB/T10294-2008 规定的试验方法进行检验;
- (5) 抗拉强度依据标准 GB 50404-2007 规定的试验方法进行检验;
- (6) 尺寸稳定性依据标准 GB/T8811-2008 规定的试验方法进行检验:
- (7) 弯曲变形依据标准 GB/T8812.1-2007 规定的试验方法进行检验:
- (8) 放射性(放射性比活度) 依据标准 GB 6566-2010 规定的试验方法进行检验。



### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AC177

第3页共4页

序号	检验项目			标准要求 (B <sub>i</sub> 级)	检验结果	单项 结论
認	燃能级芯)		燃烧增长速率指数/ (W/s)	≥250	236	合格
認			火焰横向蔓延未到达 试样长翼边缘/m	< 试样边缘	<试样边缘	符合
認			600s 的总放热量/MJ	1515	13.0	合格
			60s 内焰尖高度/mm	\$150	132	合格
			60s 内燃烧滴落物 引燃滤纸现象	无引燃滤纸	无引燃滤纸 现象	特合
		郡	氣指数值/%	≥30	30.8	合格

(以下空白)

备注:(此处空白)



### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告


TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AC177

第4页共4页

样品名称 改性聚氨酯复合保温板

(样品照片)



备注: 燃烧性能试验的结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能将其 作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。