



150002283084



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601BC208



样品名称: 瓷砖粘接剂

Sample Name

受检单位: 山东多多丽保温工程有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心


China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601BC208

第 1 页 共 2 页

产品名称	瓷砖粘接剂	检验类别	抽样检验
受检单位	山东多多丽保温工程有限公司	生产日期	2015 年 12 月 25 日
生产单位	山东多多丽保温工程有限公司	规格型号	C1 型
抽样地点	公司仓库	商 标	多多丽
抽 样 人	苏亮 陈嘉宇	等 级	—
抽样日期	2016 年 01 月 25 日	抽样数量	5kg
样品状态	粉状	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》		
检验项目	1. 拉伸胶粘原强度 2. 浸水后的拉伸胶粘强度 3. 热老化后的拉伸胶粘强度 4. 晾置时间, 20min 拉伸胶粘强度 5. 冻融循环后拉伸胶粘强度		
检验结论	*经检验, 抽检样品的拉伸胶粘原强度、浸水后的拉伸胶粘强度、热老化后的拉伸胶粘强度、晾置时间, 20min 拉伸胶粘强度、冻融循环后拉伸胶粘强度的检验结果符合标准 JC/T 547-2005 普通型胶粘剂(C1 型)的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)	签发日期: 2016 年 03 月 03 日 (检验测试章) 		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Test Center for Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601BC208

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (C1 型)	检验结果	单项结论
1	拉伸胶粘原强度/MPa	≥ 0.5	1.3	合格
2	浸水后的 拉伸胶粘强度/MPa	≥ 0.5	0.7	合格
3	热老化后的 拉伸胶粘强度/MPa	≥ 0.5	0.6	合格
4	晾置时间, 20min 拉伸胶粘强度/MPa	≥ 0.5	1.1	合格
5	冻融循环后的 拉伸胶粘强度/MPa	≥ 0.5	0.6	合格
(以下空白)				
备注: 配比: 粉: 水=1.0: 0.25。				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center for Building Materials Industry