

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AW140

如祖权过

| 样品名称: | 9-67-9-6 | 耐水腻子粉 | 130 | PAG | 127 |
|-------|-----------|---------------|------|-----|-----|
| | A PILASTA | TO PATO PATOR | H-PN | 7.0 | The |

Sample Name

委托单位: 北京美辰伟业新型建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑科料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AW140

第1页共2页

| 耐水腻子粉 | 检验类别 | 委托检验 | | |
|---|---|----------------|--|--|
| 北京美辰伟业新型建材有限公司 | 商标 | 美辰 | | |
| 北京美辰伟业新型建材有限公司 | 等级 | 器器 | | |
| | 样品编号 | | | |
| 2014年01月09日 | 规格型号 | 干粉型 | | |
| 20kg | 样品状态 | 粉状,无结块 | | |
| JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》 | | | | |
| 1. 初期干燥抗裂性 (3h) 2. 粘结强度 | | | | |
| *经检验,送检样品的初期干燥符合标准 JG/T 298-2010 中耐水型() | 抗裂性 (3h)、粘线N) 的技术指标要求 | 结强度的检验结 《。* | | |
| | | 数素源 | | |
| 签发日期: 2014 年 02 月 12 日 (检验测试章) | | | | |
| | 北京美展伟业新型建材有限公司 北京美展伟业新型建材有限公司 2014年01月09日 20kg JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》 1、初期干燥抗裂性(3h) 2. 粘结 *经检验,送检样品的初期干燥 符合标准JG/T 298-2010中耐水型() | 北京美辰伟业新型建材有限公司 | | |

准:

编

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AW140

第2页共2页

| 序号 | 检验项目 | | 标准要求 [耐水型(N)] | 检验结果 | 单项结论 | |
|-----|-------------|------|------------------|------|------|--|
| | 初期干燥抗裂性(3h) | | 无裂纹 | 无裂纹 | 合格 | |
| 200 | 粘结强度, MPa - | 标准状态 | > 0.50 | 0.76 | 合格 | |
| | | 浸水后 | > 0.30 | 0.60 | 合格 | |

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.40。

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024