



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC015

样品名称:	聚合物抗裂(抹面)砂浆
Sample Name	
受检单位:	北京银海玉友建筑材料有限公司
Client	
检验类别:	抽样检验
Test Type	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

### TEST REPORT

由心编号(No.): 201405AC015

第1页共2页

小小细节(1)	(0.): 201403AC013	PAUTA				
产品名称	聚合物抗裂 (抹面) 砂浆	检验类别	抽样检验			
受检单位	北京银海玉友建筑材料有限公司	生产日期	2014年04月			
生产单位	北京银海玉友建筑材料有限公司	规格型号	干粉型			
抽样地点	企业成品库房	商标	的記述			
抽样人	王明轩。苏亮	等级				
抽样日期	2014年05月29日	抽样数量	10kg			
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5to de la companya			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 2. 柔韧性 3. 可操作时间					
检验结论	*经检验,抽检样品所检项目 面胶浆的技术指标要求。*	的检验结果符	合标准 JG 149-2003 中			
TARA		支日期: 2014				

备注: (此处空白)

批准:



## (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

### TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC015

第2页共2页

序号	检验项		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
2555453545	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) /MPa	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
		耐水	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
		耐冻融	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	≤3.0	2.8	合格
3	可操作时间/h		1.5~4.0	2.0	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。



电话: 010-51164723

邮编: 100024