



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703DW171

DINTER

样品名称:	发泡剂
Sample Name	
委托单位:	新疆天意创新节能科技有限公司
Client	
检验类别:	委托检验
Test Type	

建筑材料工业技术监督研究中心以来

建筑材料工业子混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry mixed Mortar



松验检测专用草





150002283084 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703DW171

第1页共2页

			73 1 77 77 77			
样品名称	发泡剂	检验类别	委托检验			
委托单位	新疆天意创新节能科技有限公司	商标	的配料			
生产单位	新疆天意创新节能科技有限公司	等级				
生产日期		样品编号	1929			
来样日期	2017年03月31日	规格型号	的說記			
样品数量	2kg	样品状态	液态			
检验依据	JC/T 2199-2013《泡沫混凝土用泡沫剂》					
检验项目	1. 密度 2. 固体含量 5. 发泡倍数 6. lh 沉降距 8. 泡沫混凝土料浆沉降率 (固化)		4. pH 值 10. 抗压强度			
检验结论	*经检验,送检样品的溶解性的检泡沫剂匀质性的技术指标要求;发泡混凝土料浆沉降率(固化)、导热系数、2199-2013 中泡沫混凝土合格品的技值的检验结果见第2页。*	倍数、1h 沉降距、抗压强度的检验术指标要求:密	、lh 泌水率、泡沫 结果符合标准 JC/T			
超级			(检验测试章)			

备注: (此处空白)



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703DW171

第2页 共2页

序号	检验项目		标准要求 (含格品)	检验结果	单项结论
	密度/(g/cm³)		認語程	1.05	
2	固体含量/%		招售記	15.32	
9750	溶解性		用水溶解或稀释为 均匀液体,静置 8h 不分层、不沉淀	稀释为均匀液体静 置 8h 不分层、不沉 淀	符合
4	pH值			7.8	
5	发泡倍数		15~30	30	合格
6	lh 沉降距/mm		≤ 70	60	合格
7	1h 泌水率/%		≤80	73	合格
8	泡沫混凝土料浆沉降率 (固化)/%		1 1 ≤8	2	合格
9	导热系数/[W/(m·K)]		≤0.10	0.089 (平均温度: 25.00℃)	合格
10	抗压强度 /MPa	7d	≥0.5	0.6	合格
		28d	≥0.7	0.9	合格

备注: (1) 泡沫混凝土用泡沫剂稀释比例: 泡沫剂:水=1:30;

(2) 泡沫混凝土干密度为 390kg/m³。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



说明

Notice

- 本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。
 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。
- This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.en/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com