



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC187

样品名称: 界面剂
Sample Name

受检单位: 北京金巢佳业建筑材料有限公司
Client

检验类别: 抽样检验
Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC187

第 1 页 共 2 页

| | | | |
|-------|---|------|------|
| 产品名称 | 界面剂 | 检验类别 | 抽样检验 |
| 受检单位 | 北京金巢佳业建筑材料有限公司 | 生产日期 | —— |
| 生产单位 | 北京金巢佳业建筑材料有限公司 | 规格型号 | —— |
| 抽样地点 | 企业成品库房 | 商 标 | 金巢 |
| 抽 样 人 | 陈嘉宇 张攀 | 等 级 | —— |
| 抽样日期 | 2015 年 04 月 15 日 | 抽样数量 | 20kg |
| 样品状态 | 液态, 无分层 | 抽样基数 | 5t |
| 抽样单位 | 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 | | |
| 检验依据 | JC/T 907-2002 《混凝土界面处理剂》 | | |
| 检验项目 | 1. 拉伸粘结强度 (未处理, 14d、浸水处理) | | |
| 检验结论 | <p>*经检验, 抽检样品的拉伸粘结强度 (未处理, 14d、浸水处理) 的检验结果符合标准 JC/T 907-2002 中 I 型的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 06 月 03 日 (检验测试章)</p> | | |
| 备注: | (此处空白) | | |

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC187

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 检验项目 | | | 标准要求 (I型) | 检验结果 | 单项结论 |
|----|----------------|------|-----|--------------|------|------|
| 1 | 拉伸粘结强度 /MPa | 未处理 | 14d | ≥ 0.6 | 0.7 | 合格 |
| | | 浸水处理 | | ≥ 0.5 | 0.5 | 合格 |

(以下空白)

备注: 配比: 液态: 水泥: 砂=1: 2: 2。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC