



2012003084M

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW211

Sample Name

委托单位: 河北燕龙环保科技有限公司

Client

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar 2012008084M(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW211

A THURST		THATA	第一次 共 3 贝			
样品名称	挤塑聚苯乙烯泡沫板	检验类别	委托检验			
委托单位	河北燕龙环保科技有限公司	商。标				
生产单位	河北燕龙环保科技有限公司	等级	Bix			
生产日期		样品编号				
来样日期	2015年02月08日	规格型号	1200mm×600mm×70mm			
样品数量		样品状态	板块,外观完好			
检验依据	GB/T 10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T 10801.1-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》					
检验项目	1. 压缩强度 2. 异热系数 3. 燃烧性能等级 4. 表观密度					
检验结论	*经检验, 送检样品的压缩强度、导热系数的检验结果符合标准 GB/T 10801.2-2002 中 X150 的技术指标要求; 燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板狀建筑材料 B ₁ (C) 级难燃材料 (制品)的技术指标要求;依据标准 GB/T 10801.1-2002 规定的试验方法进行检验,表观密度的检验结果见第 2 页。* 签发日期: 2015 年 03 月 26 日 (检验测试章)					
备注: 6世外			Charles Action			

制:

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW211

序号	检验项目			标准要求 (X150)	检验结果	单项结论
超	認		缩强度,kPa	150 €	168	合格
	导热系数,W/(m·K)			€0.030	0.030(平均温度 25.00°C)	合格
好的	器	Line	燃烧增长速率指 数,(W/s)	≤250	216	合格
	認		火焰横向蔓延未到 达试样长翼边缘,m	<试样边缘	《	合符合
	燃烧 性能 等级		600s 的总放热量, MJ	\$\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	12.6	合格
	(B ₁ 级)		60s 内焰尖高度, mm	€150	120	合格
			60s 内燃烧滴落物 引燃滤纸现象	无引燃滤纸 现象	无引燃滤纸 现象	符合
		路	兼指数值,%	30	####	合格
超	表观密度、kg/m³			は記述	231252	語

(以下空白)

备注:燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评 价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

验报告

REPORT

中心编号(No.): 201502AW211

第3页共3页 样品名称 挤塑聚苯乙烯泡沫板 (样品照片) 备注: (此处空台)