

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402DW147

样品名称:	水性聚氨酯防水涂料				
Sample Name					
TOPTOPTION	たかもよなられよりもよともそよりもよりもとなっ				

委托单位: 北京天通顺达建筑工程有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402DW147

第1页共2页

0.): <u>201402D W 147</u>	THE PROPERTY OF	20 71 2 71			
水性聚氨酯防水涂料	检验类别	委托检验			
北京天通顺达建筑工程有限公司	商标				
北京华正永泰科技发展有限公司	等级	認語			
記記記記記記	样品编号	超鏡鏡			
2014年02月28日	规格型号				
10kg	样品状态	液体			
JC/T 864-2008《聚合物乳液建筑防水涂料》					
1. 拉伸强度 2. 断裂延伸率 3. 低温柔性 4. 不透水性 5. 固体含量 6. 干燥时间 7. 处理后的拉伸强度保持率 8. 处理后的断裂延伸率 9. 加热伸缩率 10. 外观					
经检验,送检样品所检项目检验的型的技术指标要求。	的结果符合标准 JC	C/T 864-2008 中			
		中限政策			
※签	TAU THE	年04月10日			
1245124515454545	人位	验测试章)			
	水性聚氨酯防水涂料 北京天通顺达建筑工程有限公司 北京华正永泰科技发展有限公司 —— 2014年02月28日 10kg JC/T864-2008《聚合物乳液建筑防水流1. 拉伸强度 2. 断裂延伸率 3. 付5. 固体含量 6. 干燥时间 7. 约8. 处理后的断裂延伸率 9. 力*经检验,送检样品所检项目检验的型的技术指标要求。*	水性聚氨酯防水涂料 检验类别 市 标 北京华正永泰科技发展有限公司 等 级 样品编号 2014年02月28日 规格型号 10kg 样品状态 JC/T 864-2008《聚合物乳液建筑防水涂料》 1. 拉伸强度 2. 断裂延伸率 3. 低温柔性 5. 固体含量 6. 干燥时间 7. 处理后的拉伸强度 8. 处理后的断裂延伸率 9. 加热伸缩率 *经检验,送检样品所检项目检验的结果符合标准JC型的技术指标要求。*			

批准: 多如 2 审

核: 724

编制:

佛

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402DW147

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (I型)	检验结果	单项结论
	拉伸强度, MPa		≥1.0	STATE OF THE	合格
2	断裂延伸率,%		≥300	338	合格
3	低温柔性 (绕 Φ10mm 棒弯 180°)		-10℃, 无裂纹	-10℃,无裂纹	合格
4	不透水性, (0.3MPa, 30min)		不透水	不透水	合格
5	固体含量,%		≥65	75	合格
66	干燥时间,h	表干时间	≤4 - 13	2.0	合格
		实干时间	≤ 8	5.5	合格
	处理后的拉 伸强度保持 率,%	加热处理	≥80	91	合格
		碱处理	≥60	73	合格
		酸处理	≥40	64	合格
256855	处理后的断 裂延伸 率,%	加热处理	≥200	247	合格
		碱处理	≥200	270	合格
		酸处理	≥200	279	合格
9	加热伸缩率 (缩短), %		≤1.0	0.8	合格
10	522230000000000000000000000000000000000		无结块,呈均匀 状态	无结块,呈均匀 状态	合格

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

