



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BC195

 样品名称:
 外墙腻子

 Sample Name
 智德伟业涂料(北京)有限公司

 Client
 抽样检验

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BC195

ENDIT ALCOHO	(No.): <u>201603BC195</u>	10-6X9-07	第1页共2页			
产品名称	外墙赋子	检验类别	AS FIRST			
受检单位	智德伟业涂料 (北京) 有限公司	生产日期	2016年02月05日			
生产单位	唐山市丰润区牡丹石膏线厂	规格型号				
抽样地点	公司仓库	商标				
抽样人	孙士杰 陈嘉宇	等 级	合格			
抽样日期	2016年03月10日	抽样数量	20kg			
样品状态	粉状 25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-2	抽样基数	5t 23-23-5			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》					
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 干燥时间 4. 初期干燥抗裂性 5. 打磨性 6. 吸水量 7. 耐碱性 8. 耐水性 9. 粘结强度 10. 腻子膜柔韧性 11. 动态抗开裂性					
检验结论	*经检验,抽检样品的容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、打磨性、吸水量、耐碱性、耐水性、粘结强度、腻子膜柔韧性、动态抗开裂性的检验结果符合标准JG/T 157-2009 中普通型 (P) 的技术指标要求。*					
品品	签发日期: 2016 年 04 月 25 日 (检验测试章)					
女计 / 111	12 0 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10	- (1 July 3 Jul	(別以早)			

备汪: (此处空白)

批准:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编:/100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BC195

第2页共2页

	The second second	DOTOUSDCI	第2贝 共2贝		
序号	检验项目		标准要求 普通型 (P)	检验结果	单项结论
	容器中状态		无结块, 均匀	无结块, 均匀	符合
2	施工性。		刮涂无障碍	刮涂无障碍	符合
3	干燥时间 (表干) /h		≤ 5	0.7	合格
447	初期干燥抗裂性 (6h), 单道施工厚度≤1.5mm 的产品		Amm, 无裂纹	1mm,无裂绞	符合
5	打磨性		手工可打磨	手工可打磨	符合
6	吸水量/ (g/10min)		≤2.0		合格
7	耐碱性 (48h)		无异常	无异常	符合
8	耐水性 (96h)		无异常	无异常	符合
9	粘结强度/ MPa	标准状态	≥0.60	0.78	合格
		冻融循环 (5次)	≥0.40	0.56	合格
10	腻子膜柔韧性		直径 100mm, 无裂纹	直径 100mm, 无裂纹	符合
i	动态抗开裂性 (基层裂缝)/mm		≥0.04, <0.08	0.07	合格

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.34。

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

