



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506DW003

检验类别:

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506DW003

第1页共2页

DATAG	TATO A DE TRADE	OHIYOHIL	弗1贝共2贝	
样品名称	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料	检验类别	委托检验	
委托单位	鸡西市鸡冠区东地保温材料厂	商。标	建超期	
生产单位	鸡西市鸡冠区东旭保温材料厂	等级	B2 3 5 5 5 5	
生产日期		样品编号		
来样日期	2015年06月01日	规格型号	经经验	
样品数量		样品状态	块状	
检验依据	GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》			
检验项目	1.燃烧性能等级12.2022年12.202			
检验结论	*经检验,送检样品的燃烧性 8624-2012 中平板状建筑材料及制品 签	B ₂ (E)级的技术指 发日期: 2015 全		
备注:(此处	高められてからよりもれてからす	7007		
42404	はみもスとゆんだとゆんだけもろ	TOPITO	1404001	

批准:罗如文章

核: 74%

编制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506DW003

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
2000年	60s 内焰尖高度/mm	€150	132	合格
性能等級	60s 内燃烧滴落物 引燃滤纸现象	无引燃滤纸 现象	无引燃滤纸 现象	合格
B ₂ (E)	氧指数值/%	≥26	30	合格。

(以下空白)

备注:燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

4274424424424

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

