



报告

REPORT TEST

中心编号(No.): 201506AW003

样品名称:

聚合物抹面砂浆

Sample Name

委托单位: 北京通强泡沫制品有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心 2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW003

ין כי מוכט ד	(0.): 201300AW003	THE STATE OF	六2火			
样品名称	聚合物抹面砂浆	检验类别	委托检验			
委托单位	北京通强泡沫制品有限公司	商标	認語			
生产单位	北京通强泡沫制品有限公司	等级				
生产日期	2015年06月01日	样品编号	那語			
来样日期	2015年06月05日	规格型号	手粉型。			
样品数量	10kg 25 52 52 52 55	样品状态	粉状, 无结块			
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板)	2. 柔韧性 3.	可操作时间			
	经检验,送检样品所检项目的面胶浆的技术指标要求。)检验结果符合标准。	JG 149-2003 中			
检验结论	签发日期: 2015年07月15日					
報報						
4754	はあるようちょうとうとうとう (大格歌)) 対意がらなる					
备注:(此处	海見からとともよりもよう	機能	是令心理動			

准: (

编制:弘七本

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW003

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
		原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) /MPa		≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	よりなる 本 の 格 の は の に の に の に に に に に に に に に に に に に
		了 科冻融/	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	100mm
20	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	≤3.0	2.8	
	可操作时间/h		1.5~4.0	2.0	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 紛: 水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m³。

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼(国家)建筑材料工业技术监督研究中心