





# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201112AC056

也用口口

样品名称:	众霸界面剂			
Sample Name				
委托单位: Client	北京鑫德顺保温材料有限公司	Land Library		
检验类别: Test Type	抽样检验			

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201112AC056

第1页共2页

. P SM 2 (1	10.): 201112AC030		1 24 77 2 24			
产品名称	众霸界面剂	检验类别	抽样检验			
受检单位	北京鑫德顺保溫材料有限公司	产品批号				
生产单位	北京鑫德顺保温材料有限公司	生产日期	- 2011 年 12 月			
抽样地点	企业成品库房	商标	也是一种世			
抽样人	曾可 苏充	规格型号	液体			
抽样日期	2011年12月31日	抽样数量	10kg			
样品状态	液状	抽样基数	-5t			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JC/T 907-2002《混凝土界面处理剂》					
检验项目	1. 拉伸粘结强度(未处理、14d、浸水处理)					
检验结论	*经检验, 抽检样品的拉伸粘结强度(未处理, 14d、浸水处理)的检验结果符合标准 JC/T 907-2002 中 I 型技术指标要求。* 签发日期: 2012 年 02 月 21 日					
100		(#	金蛤测试章)			
			and the second s			

备注: (此处空台)



### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201112AC056

第2页共2页

序号	检验项目			标准要求	检验结果	单项结论
	拉伸粘結强度/	未处理	14d	≥0.6	0.7	合格
	MPa 漫水处理	理	≥ 0.5	0.6	合格	

(以下空白)

备注: 配比: 液体; 水泥: 砂子=1: 2: 2.



#### 说 明 Notice

- 本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。
   This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、市核、批准"签字无效。
   This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
   This test report is invalid if crased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出,逾期恕不 受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供、中心不对真实性负责、委托检验结果仅对来样负责。
  - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
   This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

#### 本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 - 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): si13146197542@126.com

