

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AW123

样品名称: 岩棉板
Sample Name

委托单位: 河北北新耐火保温材料有限公司
Client

检验类别: 委托检验
Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





150002283084 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AW123

第1页共2页

			7, 7, 7, 7, 7,				
样品名称	岩棉板	检验类别	委托检验				
委托单位	河北北新耐火保温材料有限公司	商标					
生产单位	河北北新耐火保温材料有限公司	等级	3585934				
生产日期		样品编号	विशेषा				
来样日期	2016年05月05日	规格型号	1000mm×600mm×100mm				
样品数量		样品状态	板状, 外观完好				
检验依据	GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》						
检验项目	1. 燃烧性能等级						
检验结论	*经检验,送检样品的燃烧性能等级的检验结果符合标准GB 8624-2012 中平板状建筑材料 A (A ₁)级不燃材料(制品)的技术打标要求。。*						
觀	签发日期: 2016 年 05 月 16 日 (检验测试章)						
备注:(此处空白)		THE WANTER STATES					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AW123

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
燃烧 性能 等级 [A (A ₁) 级]	炉内温升/℃	≤ 30		合格	
	质量损失率/%	€50		合格	
	持续燃烧时间/s			合格	
		总热值/(MJ/kg)	€2.0	0.68	合格

(以下空白)

备注:燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评价 该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。