



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201704AW195



样品名称		444	透水码		特	经经
Sample No	TOTATOP.	1907	COPTA	PAG	HOTE	DY YA

Sample Name

- 1- M IN		The state of
委托单位:	三河市基源计士油北大四八	7/1/
3 1 - 11	三河市春霞达丰建材有限公司	The Total V

Client


检验类别	1447	444	委托林	金验	700	2774
Tect Type	44242	4774	1200	27-62	404	2967

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201704AW195

第1页共2页

样品名称	<b>逐水時</b> 6277627	14 ATA 44 DI	ALPER THE STEP
4540G		检验类别	<b>委托检验</b>
委托单位	三河市春霞达丰建材有限公司	商标	
生产单位	三河市春霞达丰建材有限公司	等级	1:3:0
生产日期		样品编号	
来样日期	2017年04月19日	规格型号	100 mm×200 mm×60mm
样品数量	1000	样品状态	
检验依据	GB/T 25993-2010《透水路面砖系	0透水路面板》	
检验项目	1. 劈裂抗拉强度	認能	
检验结论	*经检验,送检样品的。GB/T 25993-2010 中劈裂抗拉强质	穿裂抗拉强质 变等级 fu3.0 的	支的检验结果符合标。 技术指标要求。*
			THE REAL PROPERTY OF THE PARTY
7.20-27		签发日期:	2017年04月25日

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201704AW195

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求(透水混凝土路面砖)	检验结果	单项 结论
超	劈裂抗拉强度/MPa	平均值 单块 最小值	平均值 単块 最小值	合格
774	(劈裂抗拉强度等级 fis3.0)	≥3.0 ≥2.4	3.6 3.4	23.54

(以下空白)

电话: 010-51164723

邮编: 100024



备注: (此处空白)

#### 说明

#### Notice

- 本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。
   This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
   This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
   This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
  - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
  - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
  The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
   This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

#### 本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com