



TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AC132

452452	622642242242242246224
样品名称:	
Sample Name	
受检单位:	保定京易新型建材有限公司
Client	125-67-7-6-7-7-6-7-7-6-7-7-6-7-7-6-7-7-6-7-7-6-7-7-6-7-7-6-7-7-6-7-7-6-7-7-6-7-7-6-7-7-6-7-7-6-7-7-6-7-7-6-7-7

检验类别:中国工程工程和特检验工程工程

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心 2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AC132

	(100.): 201503AC132		第1页共2页		
产品名称	**************************************	检验类别	神样を診っているよ		
受检单位	保定京易新型建材有限公司	生产日期	2015年02月		
生产单位	保定京易新型建材有限公司	规格型号	600mm×240mm×200mm		
抽样地点	企业成品库房	商标	は記れる		
抽样人	王明轩 七张攀上五十二十	等。级	B07 A5.0		
抽样日期	2015年03月03日	抽样数量	10 4 20 2 20 2 2		
样品状态	块状,外观完好	抽样基数	10000 块		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	GB 11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》				
PATT PA	The state of the s	72447	HEATH THE		
检验项目	1. 干密度 2. 立方体抗压强度				
松陰项目	1. 干密度 2. 立方体抗压强度 *经检验, 抽检样品的干密》 B07 级-合格品的技术指标要求 GB-11968-2006 中 A5.0 级的技术	变的检验结果系; 立方体抗压	合标准 GB 11968-2006 中强度的检验结果符合标准		
检验项目检验结论	*经检验,抽检样品的干密) B07 级-合格品的技术指标要求	变的检验结果系; 立方体抗压	合标准 GB 11968-2006 中强度的检验结果符合标准		
	经检验,抽检样品的干密) B07 级-合格品的技术指标要求 GB 11968-2006 中 A5.0 级的技术	度的检验结果系: 立方体抗压 指标要求。	合标准 GB 11968-2006 中强度的检验结果符合标准		

备注:(此处空白)

批准:

核: 7

多一大

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723 邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AC132

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (B07级-合格品)	检验结果	单项结论
	干密度/(kg/m³)	€ 725	702	合格
	立方体抗压强度/MPa (A5.0 级)	平均值 单 组 最小值 ≥ 5.0 ≥ 4.0	平均值 单组 最小值 5.6 5.2	含格

(以下空白)

备注:(此处空句)