





检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW363

样品名称:	聚合物抹面砂浆			
Sample Name				
委托单位:	北京芳业达建材有限公司	T.		
Client				
检验类别:	委托检验			
Test Type		T.		

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

2012)建材质监设(245) 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW363

第1页共2页

The second secon	Control of the second s	[The Late of the	PARKET COLUMN TO THE PARKET			
样品名称	聚合物抹面砂浆	检验类别	委托检验			
委托单位	北京芳业达建材有限公司	商标				
生产单位	北京芳业达建材有限公司	等级	是结型			
生产日期		样品编号				
来样日期	2013年03月29日	规格型号	干粉型			
样品数量	10kg	样品状态	粉状,无结块			
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与挤塑聚苯板: 原强度、耐水) 2. 柔韧性					
	*经检验,送检样品的柔韧性面胶浆的技术指标要求;依据标准。 拉伸粘接强度(与挤塑聚苯板:质	IG 149-2003 规定的试	验方法进行检验			
检验结论		10000000000000000000000000000000000000	砂菜			
	签约	发日期: 2013年 0	HELD			
47.196	はあれているないと	(检验》	试章)			

备注: (此处空白)

批

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW363

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果 单项结论	
拉伸粘接强度 1 (与挤塑聚苯 板)/MPa		原强度		0.26, 破坏界面在挤 塑聚苯板上	
		耐水		0.25, 破坏界面在挤 塑聚苯板上	
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	<3.0	2.9	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 挤塑聚苯板规格: XPS 板 35kg/m3。