



报告

REPORT TEST

中心编号(No.): 201409BW129

浮雕骨料 样品名称: Sample Name

委托单位: 北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2012003084M (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409BW129

第1页共2页

样品名称	深雕青新 五十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	检验类别	委托检验		
委托单位	北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂	商标	勤诚。		
生产单位	北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂	等级	語語		
生产日期	超超级超级	样品编号			
来样日期	2014年09月15日	规格型号	建設是		
样品数量	5kg	样品状态	无结块粉状		
检验依据	GB/T 9779-2005《复层建筑涂料》				
检验项目	1. 容器中状态 2. 涂膜外观 3. 初期干燥抗裂性 4. 粘结强度 5. 耐冲击性				
检验结论	*经检验,送检样品的容器中状态、涂膜外观、初期干燥抗裂性、粘线强度、耐冲击性的检验结果符合标准 GB/T 9779-2005 的技术指标要求。*				
经路	签发日期: 2014年 11月 19日				
备注:(此刻		在1000000000000000000000000000000000000			

制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409BW129

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
超	容器中状态		无硬块,呈均匀状 态	无硬块,呈均匀状 态	符合
2	涂膜外观		无开裂、无明显 针孔、无气泡	无开裂、无明显 针孔、无气泡	符合
37	初期干燥抗裂性		无裂纹	无裂纹	符合
	粘结强度 /MPa	标准状态 (E、Si)	>0.7	0.7	合格
		浸水后 (E、Si、 CE)	>0.5	0.6	
5	是是 对来性 是各		无裂纹、剥落以 及明显变形	无裂纹、无剥 落、无明显变形	2 符合

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1.2:1。