



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW109

样品名称: 弹涂骨料 Sample Name

中文的文件

委托单位: 北京华丰红瑞科技发展有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan

0.000 0.00

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW109

第1页共2页

1 0 10 7 (1	U.). 2013017111105	THA THE STATE	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7			
样品名称	建設課 五年25年3月	检验类别	委托检验			
委托单位	北京华丰红瑞科技发展有限公司	商标	华丰红瑞			
生产单位	北京华丰红瑞科技发展有限公司	等级	李昭星			
生产日期		样品编号	記記記			
来样日期	2015年01月04日	规格型号	于粉型			
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块			
检验依据	JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》					
检验项目	1. 耐水性 2. 粘结强度(标准状态) 3. 初期干燥抗裂性(单道施工厚度≤1.5mm的产品)					
	经检验,送检样品的耐水性、粘结强度(标准状态)、初期干燥抗裂性(单道施工厚度≤1.5mm的产品)的检验结果符合标准JG/T157-2009中柔性(R)的技术指标要求。					
检验结论						
签发日期: 2015 年 03 月 05 (检验测试章						
备注:(此刻	をおけれているようによった。	一个				

批准:

制:

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW109

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 [柔性(R)]	检验结果	单项结论
超	耐水性(96h)		无异常	无异常	2000年
2	粘结强度,MPa	标准状态	> 0.60	0.70	合格
語	初期干燥抗裂性 (6h)	单道施工厚 度≤1.5mm 的产品	Imm 无梨纹	1mm 无裂纹	符合

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.40。



电话: 010-51164723

邮编: 100024