



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507DW116

样品名称: 地面砂浆

Sample Name

委托单位: 北京路诚伟业建筑材料厂

Client

检验类别:

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507DW116

第1页共2页

0-10 3 (2			12 411			
羊品名称	地面砂浆	检验类别	委托检验			
委托单位	北京路域伟业建筑材料厂	面面标	路诚伟业			
上产单位	北京路诚伟业建筑材料厂	等。级	語語語			
上产日期	2015年03月	样品编号				
k 样日期	2015年07月06日	规格型号	M20			
羊品数量	iskg the transfer	样品状态				
	DB11/T696-2009《干混砂浆应用技术规程》					
金验项目	1. 凝结时间 2. 保水率 3. 强度 (抗压强度)					
企验结论	*经检验, 送检样品的凝结时间、保水率、强度(抗压强度)的检验结果符合标准 DB11/T696-2009 中普通地面砂浆 M20 的技术指标要求。					
		もだなればか	15年09月18日 (检验测试章)			
			七九七中			

备注:(此处空台)

准: (批

制:





检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 筑材料 业技术监督研究中心

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507DW116

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (普通地面砂浆 M20)	检验结果	单项结论
	凝结时间,h	\$338 \$358 \$358 \$358 \$358 \$358 \$358 \$358	332	合格
	保水率,%	\$60 \$60 \$60	13.93 13.93 13.93	合格。
	强度(抗压强度),MPa	≥20.0	36.5	合格。

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.14。

电话: 010-51164723