

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405DW004

样品名称:	泡沫混凝土 1				
MADVIN	TAUTAL	TAUTAN	1140+	オーナート	

Sample Name

委托单位: 北京翔龙新型建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

(2012)建材质船认字(24号) 2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405DW004

第1页共2页

样品名称	泡沫混凝土	检验类别	委托检验
委托单位	北京翔龙新型建材有限公司	商标	
生产单位	北京翔龙新型建材有限公司	等级	は対象
生产日期	2014年04月14日	样品编号	認程
来样日期	2014年05月08日	规格型号	A05
样品数量	16块	样品状态	无缺损块状
检验依据	JG/T 266-2011《泡沫混凝土》	2222	
检验项目	1. 干密度 2. 导热系数	3. 强度等级	4. 吸水率
	*经检验,送检样品的干密度、 266-2011 中 A05 级的技术指标要求 266-2011 中 C1 级的技术指标要求 266-2011 中 W20 级的技术指标要求	;强度等级的检; ;吸水率的检!	验结果符合标准JG
检验结论		次	0014 # 05 H 36
認認		签发日期:	2014年05月26 (检验测试章)

备注: (此处空白)

准:





批

审核: 3岁初

制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405DW004

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
	千密度(A05 级)/(kg/m³)	€500		495		合格
2	导热系数(A05 级) /[W/(m·K)]	≤0.12		0.11 (平均温度:25.00℃)		合格
3 5	强度等级(C1 级)/MPa	平均值	单块 最小值	平均值	単块 最小值	合格。
		≥1.00	≥0.850	1.68	1.625	
4	吸水率(W20)/%	≤20		1981		合格。

(以下空白)

备注:(此处空白)