



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201609BW114

样品名称:	EPS 保温板
Sample Name	
委托单位:	包头市宝德防水防腐保温工程有限公司
Client	
检验类别:	委托检验
Test Type	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201609BW114

第1页共3页

1 7 - 10 3 (-	10.7. 201007B W114	P.LOW.	先 1 以 六 3 以		
样品名称	EPS 保温板	检验类别	委托检验		
委托单位	包头市宝德防水防腐保温工程有限 公司	商标			
生产单位	包头市宝德防水防腐保温工程有限公司	等 级			
生产日期		样品编号			
来样日期	2016年09月09日	规格型号	经过程		
样品数量	20 块	样品状态	板状		
检验依据	GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T10801.1-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》				
检验项目	1. 表观密度 2. 导热系数 3. 压缩强度 4. 燃烧性能等级 5. 外观				
检验结论	*经检验,送检样品的表观密度、 结果符合标准 GB/T10801.1-2002 中 II 的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中 的技术指标要求。*	型的技术指标中板状建筑材料	要求;燃烧性能等级料及制品 B ₁ (C)级工程研究。		
	470-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-		沙河(章)		
备注:(此处	空白)	THE THE THE	型超测试中心 四致		

备注:(此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201609BW114

第2页共3页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
i	表观密度/(kg/m3)		≥20.0	21.6	合格
2	导热系数/[W/(m·K)]		≤0.041	0.039 (平均温度: 25.00℃)	合格
3	压缩强度/kPa		≥100	114	合格
4		燃烧增长速率指 数/(W/s)	/ ≤250	209	合格
	燃烧 性级 B ₁ (C	火焰横向蔓延	未到达试样长翼边缘	未到达试样长翼 边缘	符合
		600s 的总放热量 /MJ	≤15	11.4	合格
)级	60s 内焰尖高度 /mm	≤150, 无燃烧滴落物 引燃滤纸现象	126, 无燃烧滴落 物引燃滤纸现象	合格
	100	氧指数/%	≥30	31.0	合格
5	外观		颜色均匀,表面平整, 无明显收缩变形和膨 胀变形,熔结良好, 无明显油渍和杂质	颜色均匀,表面平整,无收缩变形、 无膨胀变形,熔结 良好,无油渍、无 杂质	特合

(下页续)

备注:燃烧性能等级:本试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能 作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201609BW114

第3页共3页

产品名称

EPS 保温板

(样品照片)



备注:(此处空白)

说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision
- and Research Center of the Building Materials Industry.
 7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com

