



检

验

设

出自

TEST REPORT

中心编号(No.): 201705AC107

样品名称: 聚能(改性) 挤塑板

Sample Name

受检单位: 北京高圣佳保温材料厂

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







建筑材料亚业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201705AC107

第1页共4页

1 1 1 1 1 1	TO. J. ZOLIOJACIO	4044047	五人人 大人人		
产品名称	聚能(改性)林塑板	检验类别	型式检验了一个工作		
受检单位	北京高圣佳保温林特广	生产日期	2017年01月1		
生产单位	北京高圣佳保温材料厂	规格型号	1200mm×600mm×90mm		
抽样地点	企业成品库房	子の方では大	HERPER PERFE		
抽样人	孙士震工一谷冰莹口工工	等级	24244		
抽样日期	2017年05月03日	抽样数量	20块 イロースロースイ		
样品状态	TAGET SOFT SOFT	抽样基数	30m3-027-027-02		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品	质量监督检验测	THEY THEY SOME		
を登る機能を	GB/T 6343-2009《泡沫塑料 GB/T 10801.2-2002《絕热用 JG 149-2003《膨胀聚苯板剂 GB/T 8812.1-2007《硬质泡 曲试验》 GB/T 8811-2008《硬质泡沫 GB/T 30595-2014《挤塑聚剂 GB 8624-2012《建筑材料及	用挤塑聚苯乙烯泡 軟抹灰外墙外保温 沫塑料 弯曲性能 塑料 尺寸稳定的 苯板 (XPS) 薄材	法塑料 (XPS)》 【系统》 的测定 第 L部分:基本弯 上试验方法》 灰外墙外保温系统材料》		
检验项目	1. 表观密度 2. 导热	系数 3. 垂 1变形 6. 尽	直手板面方向的抗拉强度 寸稳定性 7. 吸水率		
2000年 检验结论	GB/T 8812.1-2007、GB/T 8 品的表观密度、导热系数、 曲变形、尺寸稳定性、吸水 结果符合标准 GB/T 30595-	811-2008 规定的 垂直于板面方向 率、水蒸气透湿 2014 中挤塑板的 8624-2012 中平标 求。*	801.2-2002、JG 149-2003、 试验方法进行检验,抽检样 的机拉强度、压缩强度、弯 系数、尺寸允许偏差的检验 技术指标要求;燃烧性能等 及决建筑材料B ₁ (B)级难燃 2017年05月、15日		
40440	ナナイクナイクナイクナイ	のかけられて	松岭测试等红		

备注: (此处空台)

位验检测专用者

批准: 多种人 麻核: 近天 编制: 芳亮

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201705AC107

第2页 共4页

序号		检验项目	标准要求 (挤塑板)	检验结果	单项 结论
超	数路	观密度,kg/m³	22~35	135955	合格
	建	数(25°C),W/(m·K)	€0,030	0.028(平均温 度: 25.00°C)	合格
	建始	货面方向的抗拉强度, MPa	≥0.20	0.25	含格
	路が	缩强度,MPa	≥0:20	036	合格
25	路界	剪曲变形,mm	20000	122756	合格
260	路路	《才稳定性》》。		10.93	各格
路路		*率(V/V), %	25-55-55	0.96	合格
188	ICHIT	秦气透湿系数, ng/ (Pa·m·s)	3.5013		倉格
			+2.0	1000	含格
	Tool I	462	结婚结	Parties of the second	合格公
F35	九年	1625 20 CEST		1	合格
	偏差, mm	4. 对角线差	犯辞		含格
经	REE	The state of the s			合格
	な路	板面平整度			合格

备注:水蒸气资湿系数试验方法为干燥剂法,试样厚度为25mm。

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201705AC107

第3页共4页

序号	检验项目		标准要求 (X150)	检验结果	单项 结论	
10 等级	翻		燃烧增长速季指 数 0.2MJ,(W/s)	≤ 120	82	含格
			火焰横向蔓延来到 达试样长翼边缘, m	<试样边缘	《试样边缘	
	燃烧 性能 等级	B 级	600s 的总效热量, MJ			688 688
	(B)	25	60s 内焰尖高度,mm	2150 150 150	108	68
			60s 内燃烧滴落物引 燃滤纸现象	无引燃滤纸 现象	无引燃滤纸	
		岩岩	氧指数值,%	30 30 30 30 30	318	

(下一页续)

备注:燃烧性能等级试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为 评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

验报告

TEST REPORT


中心编号(No.): 201705AC107

第4页 共4页

样品名称

聚能 (改性) 挤塑板

(样品照片)



备注:(1)表观密度依据标准GB/T6343-2009规定的试验方法进行检验;

- (2) 垂直于板面方向的抗掉强度依据标准 JG149-2003 规定的试验方法进行检验:
- (3) 弯曲变形依据标准 GB/T 8812.1-2007 规定的试验方法进行检验;
- (4) 尺寸稳定性依据标准 GB/T 8811-2008 规定的试验方法进行检验:
- (5) 导热系数、压缩强度、吸水率、水蒸气透湿系数、尺寸允许偏差依据标准 GB/T 10801.2-2002 规定的试验方法进行检验。

说 Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。
 This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。

 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之目起甲五个工作目内向本中心提出,逾期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5. 委托检验样品和委托信息由委托入提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address):北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编(Post Code): 100024

电话(Tel):(010)51164723 51164718

传真(Fax)。(010) 51164724

报告真伪查询(Tel):(010)51164716

网加 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱(E-mail): dmtc2007@163.com



