



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201606AW101

样品名称: 岩棉带
Sample Name

委托单位: 北京卓效节能装饰建材科技有限公司
Client

检验类别: 委托检验
Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201606AW101

11.C3# 5(110.): 201000AW101		第1页 共2页			
样品名称	岩棉帯のこれではおります。	检验类别	委托检验		
委托单位	北京卓效节能装饰建材科技有限公司	商标	TERREST.		
生产单位	北京卓效节能装饰建材科技有限公司	等级	超認和		
生产日期	的是特殊的理解	样品编号			
来样日期	2016年06月01日	规格型号	1200mm×300mm× 90mm		
样品数量		样品状态	块状, 外观完好		
检验依据	JGJ 289-2012《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》				
检验项目	1. 密度 2. 导热系数 3. 燃烧性能等级 4. 垂直于表面的抗拉强度 5. 短期吸水量				
检验结论	*经检验,送检样品的密度、导热系数、燃烧性能等级、垂直于表面的抗拉强度、短期吸水量的检验结果符合标准 JGJ 289-2012 中防火隔离带保温板(岩棉带)的技术指标要求。*				
超路					
超超	签发日期: 2016 年 06 月 07 日 (检验测试章)				
备注:(此处空台)		000	23 大学が開発すること		

批准:

审

编

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201606AW101

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 [防火隔离带保 温板(岩棉带)]	检验结果	单项结论
額	密度,kg/m³	≥100	146	金额
2	导热系数, [W/(m·K)]	€0.048	0.039 (平均温 度 25.00°C)	合格
認	燃烧性能等级	A	A (A1) 级	2004
語	垂直于表面的抗拉强度, kPa	≥80	86	合格
器	短期吸水量,kg/m²	\$ 1.0	0.93	

(以下空白)

备注:燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): <u>dmte2007@163.com</u>

