

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AC353

样品名称: 干拌复合轻集料混凝土

Sample Name

受检单位: 北京振远立博科技发展有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AC353

1 0 Sha 2 (10.); 201303AC333	一	贝 共 2 贝			
产品名称	于拌复合轻集料混凝土	检验类别	抽样检验			
受检单位	北京振远立博科技发展有限公司	生产日期	2015年02月			
生产单位	北京振远立博科技发展有限公司	规格型号	胡克森			
抽样地点	企业成品库房	商标	REPORT.			
抽样人	原真字 张攀子子子子子子	等级	B型			
抽样日期	2015年03月26日	抽样数量	100kg			
样品状态	颗粒与干粉料的混合物,无结块	抽样基数	500000000000000000000000000000000000000			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》 12BJI-1《工程做法》					
检验项目	1. 于密度 2. 抗压强度 3. 导热系数					
检验结论	*依据标准 GB/T 20473-2006 规定的试验方法进行检验, 抽检样品的干密度、抗压强度、导热系数的检验结果达到 12BJ1-1 中干拌复合轻集料混凝土垫层 B型 (用于楼面或屋面垫层)的技术指标要求。*					
胡胡						
结婚的	签发日期: 2015年05月10					
17429	やする中であるとようできる中では一致検验测试章)					

批

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AC353

第2页共2页

HUT	MATHIN	和4.以 共2.以		
序号	检验项目	标准要求 [千拌复合轻集料混凝	检验结果	单项
		土垫层 B 型 (用于楼面 或屋面垫层)		结论
92	千密度/ (kg/m³)	≤850	823	合格
2	抗压强度/MPa	33.0 € 65.0		合格
133	导热系数/[W/(m·K)]	≤0.25	0.22 (平均温度: 25.00°C)	合格

(以下空白)

备注: 配比: 科: 水=1: 0.80。