

检

# 验。

报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW332

样品名称: 界面剂

Sample Name

委托单位: 北京团河同心装饰材料厂

Client

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW332

コントンはつけ	10.7: 201302AW332					
样品名称		检验类别	委托检验			
委托单位	北京团河同心装饰材料厂	商标				
生产单位	北京团河同心装饰材料户	等级				
生产日期		样品编号				
来样日期	2015年02月27日	规格型号				
样品数量	20kg 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 194	样品状态	液状,无分层			
检验依据	JC/T 907-2002《混凝土界面处理剂》					
检验项目	1. 拉伸粘结强度(未处理,14d、浸水处理)					
检验结论	*经检验, 送检样品的拉伸粘结强度(未处理, 14d、浸水处理)的检验结果符合标准 JC/T 907-2002 中 I 型的技术指标要求。*  签发日期: 2015 年 04 月 09 日 (检验测试章)					
各注:( CK 处 空 的 )						

批准:

#### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW332

第2页共2页

序号	<b>检验项目</b>		标准要求 (I型)	检验结果	单项结论
	拉伸粘结强度	未处 理 14d	20.6	20,750	2000年3月
開	AMPa	浸水处理	0.5	30.5	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

(以下空白)

备注: 配比: 液体: 水泥: 砂=1: 2: 2。