



# 检

# 验,据

# 告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201706BC103

样品名称:

Sample Name

受检单位: 卡恩 (北京) 新型建材有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业于混砂浆产品质量监督检验测试中心。

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







#### 150002283084

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201706BC103

第1页 共4页

	THE POLICE OF THE PARTY OF THE	THE THE	22/1	
产品名称	後のないというというはからなる	检验类别	抽样检验	125
受检单位	卡思 (北京) 新型建材有限公司	生产日期	2017年05	月29日
生产单位	卡恩 (北京) 新型建材有限公司	规格型号	好	250-2
抽样地点	公司金庫とよってよってよって	商品标	子的	725
抽样人	かまない味養多ってよってよって	等少级		222
抽样日期	2017年06月01日	抽样数量	20kg	225
样品状态	14224274274288	抽样基数	的合理	322
抽样单位	建筑材料工业平混砂浆产品质量监	<b>圣检验测试中</b> 公	SPER SP	242
检验依据	JG/T 24-2000《合成树脂乳液砂壁块 GB 24408-2009《建筑用外墙涂料中	The Party of the P		路路
で で で で で で で で で で で で で で	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 3 4. 涂料热贮存稳定性 5. 初期干燥 7. 耐碱性 8. 耐冲击性 9. 涂度 11. 耐沾污性 12. 粘结强度 13 14. 挥发性有机化合物 (VOC) 含量 16. 飞二醇醚及醚酯含量总和 17. 重金属含量(铅 Pb、镉 Cd、六	桑抗裂性 6. 一时温变性 1. 1. 耐人工老化性 15. 游离	千燥时间 1. 耐水性 甲醛含量	
4000000000000000000000000000000000000	*经检验,相检样品的容器中状态分别热定存稳定性,初期干燥抗裂的涂层耐温变性、耐水性、耐洁污性。结果符合标准 JG/T 24-2000 中W型品的挥发性有机化合物(VOC)含酯含量总和,重金属含量(铅 Pb、验结果符合标准 GB 24408-2009 中方术。*	总、施工性、涂性、干燥时间。 、干燥时间。 、料结强度、耐 、料度,所数 量、游离甲醛含 锅 Cd、 产价格 、性外墙涂料 发日期: 201	料低温贮存 耐低性、耐火 人工标要求。 Crommon 不可 了年 07 月	冲击性、 神秘蜂 神秘蜂 神秘 神秘 神秘 神秘 神秘 神秘 神秘 神秘 神秘 神秘 神 神 神 神
备注: (此处			检验测试量	

批一准

检验单位地址,北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201706BC103

	- TO 1 100		The state of the s		
序号	检验项目	标准要求 W型(外用)	检验结果	单项结论	
路路	100 mg 8 mg	搅拌后充结块, 呈均与状态	搅拌后无结块。 呈功匀状态		
器器		<b>************************************</b>	喷涂美困难		
	涂料低温贮存稳定性	3次试验后,无结块、 凝聚及组成物的变化	3次试验后, 先结块、凝聚及组成物的变化		
	冷料热贮存稳定性	工个月试验后,无结块、 霉变、凝聚及组成物的 变化	1个用试验后,无 维挟、无霉变、危 凝聚,无组成物的 变化		
韓	初期于燥抗裂性				
165	中燥时间 (素干) 心			PART PART	
		96h涂层无起鼓、开梨、 剥落,与未浸泡部分相 比,允许颜色轻微变化	96h 涂层无起鼓。 无开裂、无剥落, 与未浸泡部分相 比,无变色		
1884 1884		涂层无裂纹、剥落及明显变形	深层鬼梨纹、无刺 落、鬼变形		
32	了 多 是 就 是 或 性 上 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	10次涂层无粉化、开 裂、刺落、起鼓、与标 准板相比、允许颜色轻	10次涂层充粉化、 无井製、无剥落、 无起鼓、与标准板		

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201706BC103

第3页共4页

序号	检验项目	标准要求 W型(外用)	检验结果	单项结论
		96h 涂层无起鼓、 开裂、剥落, 与未 浸泡部分相比, 允 许颜色轻微变化	96h 涂层无起鼓、 无开裂、无剥落、 与未浸泡部分租 比、无变色	
		5次循环试验后, ≤2级		
	标准映态 粘结强度	≥0.70	0.87	
認	/MPa 浸水后	≥0.50		
	耐人工港化性(600h)	涂层无开裂、起鼓、 剥落,粉化0级,变 色≤1级	涂层无开製、充起 鼓、克剥落,粉化 0级、变色0级	

(下页续)

备注: (此处空台)

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201706BC103

第4页共4页

10000000000000000000000000000000000000	检验	项目	标准要求 (水性外墙涂料- 面漆)	检验结果	单项结论	
	挥发性有机化合物 (VOC)		150 €150			
	游离甲醛含量/(mg/kg)		\$100			
	(限乙二醇甲 軽醋酸酯、乙 二醇乙醚醋酯	建酯含量总和 酸、乙二醇甲 三醇乙酸、乙 发酯和二乙二 酸酯)/%				
		が Pb	≥1000			
	重金属含量 (限色漆和	Ca Ca Ca Ca Ca	505-505-50 \$100-50			1
	献子) /(mg/kg)	宗价格 Cr	21000	0.70		1
		THE HE	1000 1000	たなれる ************************************		AL TI
PGER	43442	FERFER PER	(以下空白)	والمعجودة	3434	1

备注:(此处空白)

### 说。公明

#### Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑锋章无效。
  This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
  This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。
  This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 水、对本报告若有异议。应于收到报告之由超十五个工作日内向本中心提出,逾上期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.

57 委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
  The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张、复印后应带有网络底纹。
  This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading

本中心联系方式:

地址(Address):北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China,

邮编(Post Code): 100024

电话(Tel):(010)5116472351164718

传真(Fax)。(010)51164724

报告真伪查询(Tel):(010) 51164716

Mil (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱(E-mail): dmtc2007@163.com



