

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW108

样品名称:

Sample Name

委托单位: 涿州市格瑞特建材有限公司

Client

Test Type

· 技术》

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar 2012003084M(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

The same of the sa	No.): 201503AW108	というというの	页共2页	
样品名称	*************************************	检验类别	委托检验	
委托单位	涿州市格瑞特建材有限公司	高品	認德	
生产单位	涿州市格瑞特建材有限公司	等级	DP M5	
生产日期		样品编号	路路	
来样日期	2015年03月02日	规格型号	平級型 25	
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块	
检验依据	GB/T25181-2010《预拌砂浆》			
检验项目	1. 保水率 2. I4d 拉伸粘结强度 3. 28d 抗压强度			
67774	*经检验,送检样品的保水率、14d 拉伸粘结强度、28d 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混抹灰砂浆-普通抹灰砂浆 M的技术指标要求。*			
检验结论	检验结果符合标准 GB/T 25181-201	0 中千混抹灰砂浆。	280 机压强度的普通抹灰砂浆 M	
检验结论	检验结果符合标准 GB/T 25181-201的技术指标要求。*	□ 中千混抹灰砂浆	普通抹灰砂浆M	

批准:

制:

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW108

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (干混抹灰砂浆 -普通抹灰砂浆 M5)	检验结果	单项结论
遊	保米率/%	≥88	189	2888
	14d 拉伊粘结强度 /MPa	≥0.15	0.25	2000年
	28d 抗压强度/MPa	≥5.0	5.8	- A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.13。