



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC158

样品名称:	表面2.00聚苯板。2.1.001
Sample Name	
受检单位:	北京德润佳业新型建材有限公司
Client	
检验类别:	抽样检验
Test Type	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





002283084 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

#### TEST REPORT

编号(No ). 201601AC158

中心细节(	No.): 201601AC158	弗1贝共2贝					
产品名称	聚苯板。	检验类别	抽样检验				
受检单位	北京德润佳业新型建材有限公司	生产日期	E2923925				
生产单位	北京德润佳业新型建材有限公司	规格型号					
抽样地点	企业成品库房	商标	12000				
抽样人	王明轩 陈嘉宇	等级	B <sub>2</sub> 级				
抽样日期	2016年01月11日	抽样数量	20块				
样品状态	块状, 外观完好	抽样基数	30m <sup>3</sup>				
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心						
检验依据	GB/T 10801.1-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》						
检验项目	1. 表观密度 2. 压缩强度 3. 导热系数 4. 燃烧性能等级						
检验结论	*经检验,抽检样品的表观密度、压缩强度、导热系数的检验结果符合标准 GB/T 10801.1-2002 中 II 类的技术指标要求;燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B <sub>2</sub> (E) 级可燃材料 (制品)的技术指标要求。*  签发日期: 2016 年 02 月 22 日 (检验测试章)						

备注: (此处空白)

批

制: SARA

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC158

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求		检验结果	单项 结论	
1	表观密度, kg/m³		路	≥20.0	20.2	合格	
2	压缩强度, kPa		II 类	≥100	138	合格	
3	导热系数, W/(m·K)		路	≤0,041	0.039(平均温 度: 25.00℃)	合格	
1 THE R. P. LEWIS CO., LANSING, LANSING	燃烧	性能 等级 (B <sub>2</sub>	20s 内的焰尖高度, mm		€150	139	合格
4	4 等级		20s 内燃烧滴落物引 燃滤纸现象	无引燃滤纸 现象		无引燃滤纸 现象	符合
级)	级)		氧指数值,%	路	≥26	27.8	合格

(以下空白)

备注:燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评价 该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。