

2012003084M

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW278

型。但是是

样品名称:

粉刷石膏(底层)

Sample Name

委托单位: 北京振兴玉友节能科技发展有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



2012003084M(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW278		第1页共2页		
样品名称	粉刷石膏 (底层)	检验类别	委托检验 000	
委托单位	北京振兴玉友节能科技发展有限公司	商标	路路	
生产单位	北京振兴五友节能科技发展有限公司	等级	語語語	
生产日期		样品编号	路路路	
来样日期	2015年02月13日	规格型号	10000000000000000000000000000000000000	
样品数量	20kg 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	样品状态	粉肤,无结块	
检验依据	GB/T 28627-2012《抹灰石膏》			
检验项目	1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 粒伸粘结强度			
检验结论	*经检验,送检样品的抗折强度、抗压强度、挂伸粘结强度的检验结果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指标要求。* 签发日期: 2015 年 03 月 19 日 《检验测试章》			
★注: (水及室) ことにはなる。				

批准:

审核: 张和

编制:多个工艺



电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW278

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
親	抗折强度/MPa	≥2.0	2.80	合格
2	抗压强度/MPa	\$4.0	6.0	
135	拉伸粘结强度/MPa	/≥0.4	0.4	含格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.40。