

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AC197

样品名称: 097000增白腻子粉

Sample Name

受检单位: 北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AC197

館1页 共2页

100000	10.7. 201505AC137	らっている	第1次 共 4 火		
产品名称	博自脈子粉 552554256	检验类别	和样检验了		
受检单位	北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂	生产日期	2015年02月15日		
生产单位	北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂	规格型号	于粉型 了中国		
抽样地点	企业成品库房	商标	勤诚了。		
抽样人	1年4月2日本第2日4年期	等级	一代等品 2002		
抽样日期	2015年03月06日	抽样数量	20kg 7 2 3 0 0		
样品状态	粉狀,无结块	抽样基数	1503600000		
抽样单位。	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》				
检验项目	1. 初期于燥坑裂性 (3h) 2. 粘结强度				
	*经检验,抽检样品的初期干别符合标准 JG/T298-2010 中耐水型				
检验结论					
签发日期: 2015 年 04 月 2					
ASP.		Top C	企验测试章 》		
备注:(此处	\$\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	好了一个一个			

准:

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AC197

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 [耐水型(N)]	检验结果	单项结论
酸	初期干燥抗裂性 (3h)		元 聚錄	无裂纹	THE SE
	粘结强度, MPa	标准状态	>0.50	0.73	
		浸水后	≥0.30	0.56	26 ABCS

(以下空由)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.40。