



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201702AW012

样品名称:	2000年 粘结砂浆
Sample Name	
委托单位:	北京东方浩达科技有限公司
Client	
检验类别:	多。 秦托检验
Test Type	492399239923992

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry mixed Mortar





150002283084(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201702AW012

A PART A	No.): 201702AW012	第	页 共2页			
样品名称	精结砂浆 0.2000 0.200	检验类别	委托检验			
委托单位	北京东方浩达科技有限公司	商标	浩达			
生产单位	北京东方浩达科技有限公司	等级				
生产日期	是超过超过	样品编号				
来样日期	2017年02月15日	规格型号	干約型			
样品数量	10kg	样品状态	粉状			
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆) 2. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 3. 可操作时间					
	经检验,送检样品所检项目的检 剂的技术指标要求。	仓验结果符合标准 JG	149-2003 中胶素			
检验结论		(1) 干混砂				
語記	なまれた。 第28	期: 2017年 03年				
备注:(此处空台)						

核: 34分

制: 北高」

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201702AW012

ウェルウェナウ	1702AW012		第二	第2页共2页	
检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论	
拉伸粘接强度 1 (与水泥砂浆) /MPa	原强度	≥0.60	0.83	合格	
	耐水	≥0.40	0.67	合格	
拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) /MPa	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格	
	耐水	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨	合格	
可操作时间/h		1,5~4.0	2.0	合格	
	检验项 拉伸粘接强度 (与水泥砂浆) /MPa 拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) /MPa	检验项目 拉伸粘接强度 原强度 (与水泥砂浆) /MPa 耐水 拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) /MPa 耐水	检验项目 标准要求 (胶粘剂) 拉伸粘接强度 原强度 ≥0.60 (与水泥砂浆) /MPa 耐水 ≥0.40 拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板上 ≥0.10, 破坏界面在膨胀聚苯板上 ≥0.10, 破坏界面在膨胀聚苯板上 ≥0.10, 破坏界面在膨胀聚苯板上	た	

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m³。





说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结 果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.en/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com



