



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW221

样品名称: 蒸压加气混凝土砌块
Sample Name
委托单位: 天津市合缘伟业轻质建材有限公司
Client
检验类别: 委托检验

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



Test Type



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW221

第1页 出っ页

	PIAPA	第1贝共2贝	
蒸压加气混凝土砌块	检验类别	委托检验 00000	
天津市合缘伟业轻质建材有限 公司	商标		
天津市合緣伟业轻质建材有限 公司	等级	B05 A3.5	
	样品编号		
2016年04月20日	规格型号	600mm×200mm×200mm	
140000000000000000000000000000000000000	样品状态	块状,外观完好	
GB 11968-2006《蒸压加气混凝土	、砌块》	强强强强	
1. 千密度 2. 立方体抗压强度	語語	超超過	
B05 级-优等品的技术指标要求;	立方体抗压	合标准 GB 11968-2006 中强度的检验结果符合标准	
	发日期: 201	6年05月08日	
	PERSONAL PROPERTY AND ADDRESS.		
(26) 123027302730 (26) 123027302730	在是	检验测试章)	
	天津市合錄伟业轻质建材有限公司 天津市合錄伟业轻质建材有限公司 2016年 04月 20日 1组 GB 11968-2006《蒸压加气混凝土 1. 干密度 2. 立方体抗压强度 *经检验,送检样品的干密度 B05 级-优等品的技术指标要求; GB 11968-2006 中 A3.5 级的技术	天津市合緣伟业轻质建材有限 商 标 天津市合緣伟业轻质建材有限 等 级 样品编号 2016年04月20日 规格型号 1组 样品状态 GB 11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 1. 干密度 2. 立方体抗压强度 *经检验,送检样品的干密度的检验结果符 B05 级-优等品的技术指标要求:立方体抗压强 GB 11968-2006中 A3.5 级的技术指标要求。*	

准: 批

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

#### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW221

第2页 共2页

Tirk UT		THE THE PARTY			20 20 20 20 20		
序号	检验项目	标准要求 (B05 级-优等品)		检验结果		单项结论	
210	千密度/ (kg/m³)	≤500		490		合格	
2	立方体抗压强度/MPa (A3.5 级)	平均值	单组 最小值	平均值	单组 最小值	合格	
14 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	≥3.5	≥2.8	3.6	3.5	奶		

(以下空白)

备注: (此处空白)