

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AW110G1

西州红亚

样品名称:	蒸压加气混凝土砌块
Sample Name	
委托单位:	北京博锐新型建材有限公司
Client	
检验类别:	委托检验
Test Type	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AW110G1

第1页共3页

样品名称	蒸压加气混凝土砌块	检验类别	委托检验			
委托单位	北京博鋭新型建材有限公司	商标				
生产单位	北京博锐新型建材有限公司	等级	B06 A3.5			
生产日期	2013年11月	样品编号				
来样日期	2014年01月03日	规格型号	B06 A3.5			
样品数量	80 块	样品状态	块状,外观完好			
检验依据	GB 11968-2006《蒸压加气混凝土	砌块》				
检验项目	 1. 外观 2. 尺寸偏差 3. 干密度 4. 立方体抗压强度 5. 干燥收缩值 6. 导热系数 7. 抗冻性 					
检验结论	*经检验,送检样品的外 GB 11968-2006 中合格品(B)的 热系数、抗冻性的检验结果符合。 技术指标要求;立方体抗压强度 A3.5 级的技术指标要求。*	支术指标要求; = 标准 GB 11968-2	·密度、干燥收缩值、。 006 中 B06 級-合格品的			

备注: (此处空白)

批准:

审核: 引发机

制:





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AW110G1

第2页共3页

序号		检验项目		标准要求 (合格品)	检验结果	单项结论	
部			最小尺寸不得大于/mm	30		合格	
		鉄板 掉角	最大尺寸不得大于/mm	70	无缺核拌角		
			大于以上尺寸的缺棱掉 角个数,不多余/个	2			
		製飲长度	贯穿一棱二面的裂纹长 度不得大于裂纹所在面 的裂纹方向尺寸总和的	1/3		合格	
			任一面上的裂纹长度不 得大于裂纹方向尺寸的	1/2	无裂纹		
			大于以上尺寸的裂纹条 数,不多于/条	2.0			
		爆製、粘模和损坏深度 不得大于/mm		30	无爆裂、粘 模和损坏	合格	
		平面弯曲		不允许	无平面弯曲	合格	
	蘣		表面疏松、层裂	不允许	The state of the s	合格	
証	都	があ	表面油污		合格		
			HAND SALE	23.44	-2-+2	合格	
2	尺寸 偏差 /mm	第一个是一个 宽度 。第一个		±2	-2 = +2	合格	
SKI.		高度		±2	1-4	合格	

备注:(此处空台)



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AW110G1

第3页共3页

74.1	LITERATE AND LANGE				7, 2 7, 7, 2,			
序号	检验项目 千密度/ (kg/m³)		检验项目 标准要求 (B06 级-今格品)		检验结果		单项结论	
3			2778	625	6	10	合格	
4	立方体抗压强度/MPa (A3.5 級)		平均值	单组 最小值	平均值	单组 最小值	合格	
			≥3.5	≥2.8	3.8	3.5		
5	于燥收缩值(快速法)/ (mm/m)		4	0.80		77	合格	
6	导熱系数(干态)/[W/(m·k)]		≤0.16		0.160 (平均温度; 25.00℃)		合格	
	抗冻性	质量损失率/%		5.0	157 25 2 4.10 25			
	(15次冻 融循环)	冻后强度/MPa	>2.8		3.1		合格	

(以下空白)

备注:委托方提供配合比:废石 407.47kg/m³、水泥 85.29 kg/m³、白灰 76.47 kg/m³、脱 硫石膏 19.12 kg/m3、铝膏 0.47 kg/m3。