



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201411AW144

QINTECH

样品名称: 耐水腻子粉

Sample Name

委托单位: 北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





2012003084M

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201411AW144

第 1 页 共 2 页

样品名称	耐水腻子粉	检验类别	委托检验
委托单位	北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂	商 标	勤诚
生产单位	北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 11 月 21 日	规格型号	干粉型
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》		
检验项目	1. 初期干燥抗裂性(3h) 2. 粘结强度		
检验结论	*经检验, 送检样品的初期干燥抗裂性(3h)、粘结强度的检验结果符合标准 JG/T 298-2010 中耐水型(N)的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)	签发日期: 2014 年 12 月 10 日 (检验测试章)		

批 准:

审 核:

编 制:

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201411AW144

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 [耐水型 (N)]	检验结果	单项结论
1	初期干燥抗裂性 (3h)		无裂纹	无裂纹	符合
2	粘结强度, MPa	标准状态	> 0.50	0.76	合格
		浸水后	> 0.30	0.59	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.40。



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024