



TEST REPORT

中心编号(No.): 201511DW122

样品名称: 发泡剂

Sample Name

委托单位: 北京诚明嘉洋建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511DW122

第1页共2页

Inches			7			
样品名称	发泡和多种的	检验类别	委托检验			
委托单位	北京诚明嘉洋建材有限公司	商品	超級網			
生产单位	北京诚明嘉洋建材有限公司	等级	認紹與			
生产日期	2015年10月	样品编号				
来样日期	2015年11月18日	规格型号				
样品数量	25kg	样品状态	液态			
检验依据	CJJ/T 177-2012《气泡混合轻质土填筑工程技术规程》					
检验项目	1. 湿容重 2. 新拌气泡混合轻质土静置 1h 的湿容重增加值					
检验结论	*经检验,送检样品的湿容重、增加值的检验结果符合标准 CJJ/T求。*	177-2012 中发泡剂	土静置 1h 的湿容重 1 W6 的技术指标要 15 年 12 月 15 日			

备注: (此处空白)

批准: 如 和 核: 3400

编制:名录



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511DW122

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (w6)	检验结果	单项结论
	湿容重/(kN/m³)	5.5<γ≤6.5	5.6	合格
2	新拌气泡混合轻质土静置 1h 的湿容重增加值/ (kN/m³)	\$0.5 © 0.5 1	0.04	合格

(以下空白)

备注: (1) 发泡剂稀释比例: 泡沫剂:水=1:40; 基准水泥:水=1.0:0.45;

(2) 设计湿容重不小于 5.50 kN/m3。