

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW130

工力对时或

样品名称:	砌筑砂浆	
Sample Name		
委托单位: Client	涿州市明通建筑材料厂	
检验类别:	委托检验	
Test Type		

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW130

第1页共2页

. r) 5 m -2 (1,	(0.). <u>2014001111130</u>	DETERMINED TO	DI PLANUT		
样品名称	砌筑砂浆	检验类别	委托检验		
委托单位	涿州市明通建筑材料厂	商标	明达		
生产单位	涿州市明通建筑材料厂	等 级	DM M5		
生产日期		样品编号			
来样日期	2014年06月09日	规格型号	干粉型		
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》				
检验项目	1. 保水率 2. 凝结时间 3. 28d 抗压强度				
	经检验,送检样品的保水。 符合标准 GB/T 25181-2010 中干 标要求。	率、凝结时间、28d 抗 混砌筑砂浆-普通砌筑	压强度的检验结 砂浆 M5 的技术		
检验结论		11年混	O. C.		
	公	E发日期: 2014 年 (8月12日 则试章》		
夕計 (以)	THE TANK OF THE	WAR COLUMN	HE WAY		

备注:(此处空白)

批准:

审核: 344

编制:





电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW130

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (干混砌筑砂浆- 普通砌筑砂浆 M5)	检验结果	单项结论
	保水率/%	>88	88	合格
2	凝结时间/h	379	4.75	合格
3	28d 抗压强度/MPa	≥ 5.0	5.6	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.13。



电话: 010-51164723

邮编: 100024