

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404BW021

工厂八八正

样品名称:	外墙弹性乳胶漆
Sample Name	
委托单位: Client	清苑县大中建筑材料制造有限公司
检验类别: Test Type	委托检验

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2012003084M (2012)建材质船以字(248) 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404BW021

第1页共2页

外墙弹性乳胶漆 清苑县大中建筑材料制造有限公司 清苑县大中建筑材料制造有限公司	检验类别 商 标 等 级	委托检验		
- 1-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-				
清苑县大中建筑材料制造有限公司	等级	2454E		
	Start In Control of the Control of t	PYADEL		
TO THE STATE OF THE STATE OF	样品编号			
2014年04月28日	规格型号			
5kg	样品状态	无结块液体		
JG/T 172-2005《弹性建筑涂料》				
1. 施工性 2. 涂膜外观 3. 干燥时间 4. 对比率 5. 低温稳定性 6. 耐碱性 7. 耐水性 8. 拉伸强度(标准状态下) 9. 断裂伸长率(标准状态下) 10. 耐沾污性				
稳定性、耐碱性、耐水性、拉伸强度(状态下)、耐沾污性的检验结果符合标 标要求。*	标准状态下)、断准 JG/T 172-2005 用: 2014 年 0	· 裂伸长率(标》中外墙的技术打		
5 1 1 6 9	kg G/T 172-2005《弹性建筑涂料》 , 施工性 2. 涂膜外观 3. 干燥时,耐碱性 7. 耐水性 8. 拉伸强度 9. 断裂伸长率(标准状态下) 10. *经检验,送检样品的施工性、涂稳定性、耐碱性、耐水性、拉伸强度(大态下)、耐沾污性的检验结果符合标、要求。* 签发日期	(kg 样品状态 G/T 172-2005《弹性建筑涂料》 . 施工性 2. 涂膜外观 3. 干燥时间 4. 对比率 . 耐碱性 7. 耐水性 8. 拉伸强度(标准状态下) . 断裂伸长率(标准状态下) 10. 耐沾污性 *经检验,送检样品的施工性、涂膜外观、干燥时间 意定性、耐碱性、耐水性、拉伸强度(标准状态下)、崩 大态下)、耐沾污性的检验结果符合标准 JG/T 172-2005 示要求。*		

备注: (此处空白)

批准是如何工事核: 34年

编制:

肃

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404BW021

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (外墙)	检验结果	单项结论
919	施工性	施工无障碍	施工无障碍	符合
2	涂膜外观	正常	正常	符合
3	干燥时间(表干)/h	€2	0.6	合格
4	对比率 (白色或浅色)	> 0.90	0.90	合格
5	低温稳定性	不变质	不变质	符合
6	耐碱性	48h 无异常	48h 无异常	符合
7	耐水性	96h 无异常	96h 无异常	符合
8	拉伸强度 (标准状态下)/MPa	>1.0	1.2	合格
9	断裂伸长率 (标准状态下)/%	≥200	271	合格
10	耐沾污性(5次) (白色或浅色)/%	<30	25	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼