



150002283064

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703DW125

201703DW125

样品名称: 外墙柔性腻子

Sample Name

委托单位: 北京兴亚建建筑装饰工程有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



156002283084

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703DW125

第1页 共2页

样品名称	外墙柔性腻子	检验类别	委托检验
委托单位	北京兴亚建建筑装饰工程有限公司	商 标	—
生产单位	北京兴亚建建筑装饰工程有限公司	等 级	—
生产日期	2017年03月07日	样品编号	20170307004
来样日期	2017年03月21日	规格型号	P型
样品数量	5kg	样品状态	粉状
检验依据	JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》		
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 初期干燥抗裂性(6h) 4. 打磨性 5. 吸水量 6. 耐碱性(48h) 7. 耐水性(96h) 8. 粘结强度 9. 动态抗开裂性		
检验结论	*经检验, 送检样品的容器中状态、施工性、初期干燥抗裂性(6h)、打磨性、吸水量、耐碱性(48h)、耐水性(96h)、粘结强度、动态抗开裂性的检验结果符合标准 JG/T 157-2009 中普通型(P)的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2017年04月24日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703DW125

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 普通型 (P)	检验结果	单项结论
1	容器中状态		无结块, 均匀	无结块, 均匀	符合
2	施工性		刮涂无障碍	刮涂无障碍	符合
3	初期干燥抗裂性 (6h)	单道施工厚度 \leq 1.5mm 的产品	1mm, 无裂纹	1mm, 无裂纹	符合
4	打磨性		手工可打磨	手工可打磨	符合
5	吸水量/(g/10min)		≤ 2.0	1.2	合格
6	耐碱性 (48h)		无异常	无异常	符合
7	耐水性 (96h)		无异常	无异常	符合
8	粘结强度 /MPa	标准状态	≥ 0.60	0.97	合格
		冻融循环 (5 次)	≥ 0.40	0.64	合格
9	动态抗开裂性 /mm	基层裂缝	≥ 0.04 , < 0.08	0.06	合格
(以下空白)					
备注: 配比: 粉: 水=1.0:0.35。					



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

说 明 Notice

- 1、本报告无中心“检验测试章”和骑缝章无效。
This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。
This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。
This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出，逾期恕不受理。
Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。
The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律責任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网络底纹。
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式：

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): <http://www.dmtc.org.cn/>

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com

